



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 08.08.2018

2К ЭКСПРЕСС ГРУНТ

Артикул: 14991

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт-наполнитель

Общие характеристики: 2К Экспресс Грунт - это высококачественный двухкомпонентный грунт для быстрого и экономичного автомобильного ремонта, основанный на экспресс технологии.


Сушка при температуре в 60 °C составляет 10-15 минут, а при использовании инфракрасных ламп - всего 5-10 минут. Поверхность готова к шлифованию сразу после охлаждения. При комнатной температуре высыхания поверхность можно шлифовать уже через 60 минут. Готов к использованию после добавления отвердителя для Экспресс Грунта. Отличная адгезия к голым металлам. Идеально подходит для точечного ремонта.



Цвет:
серый



Отвердитель:
Отвердитель 299 для Экспресс Грунта




Пропорции смешивания:
Лак + Отвердитель 4:1 по объему



Растворитель:
Готов к использованию после добавления отвердителя; если необходимо, возможно добавление до 10 % Универсального растворителя 323 Chamäleon



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
 Web: www.chamaeleon-produktion.de



Вязкость при распылении 4 мм DIN
 Краскопульт с верхней подачей ЛКМ – 20-30 сек




Срок хранения готовой смеси при 20 °C
 45 минут



Нанесение

Способ нанесения	Давление	Сопло
Краскопульт с верхней подачей ЛКМ	1,6 – 2,0 бар	1,3 - 1,8 мм
Краскопульт HVLP	1,6 – 2,0 бар	1,3 - 1,8 мм
	0,7 бар внутреннее давление дюзы	

Количество слоев	Толщина покрытия	Расход
1-2	50 - 100 микрон	6 - 8 м ² /л



Интервал между слоями
 2 - 5 мин между слоями
 10 - 15 мин перед сушкой в камере

Сушка

Температура объекта	Шлифование возможно через
20 °C	1 час
60 °C	10 - 15 минут
Коротковолновая инфракрасная сушка	5 минут
Средневолновая инфракрасная сушка	10 - 15 минут

Условия применения: Использовать при температуре воздуха от + 10°C и относительной влажности воздуха до 80 %. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Регулирование ЛОС: Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 540 г/л. Данный продукт содержит максимум 520 г/л ЛОС.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

Примечания:

Голый металл необходимо предварительно обработать адгезионным грунтом. 2К Экспресс Грунт можно наносить непосредственно на небольшие металлические и стальные поверхности размером не более ладони. Если обрабатываемая поверхность покрыта одним слоем эмали, используйте абразив Р400 для сухого шлифования или Р600 для мокрого шлифования. Если обрабатываемая поверхность покрыта двумя слоями эмали, рекомендуется использовать абразив Р500/600 для сухого шлифования и Р800/1000 для мокрого шлифования. Не наносить на термопластичные основания. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и слегка отшлифованной. Удалите незатвердевшую старую краску и грунт.

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>