

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.02.2019

177 ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ UHS

- Артикул:** 11775, 11778
- Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/ Бесцветный защитный материал/ Лак
- Общие характеристики:** 177 Лак бесцветный UHS – это двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого вещества в остатке, обладающий высокой устойчивостью к царапинам.
- Характеристики продукта:**
- Благодаря технологии «reflow» продукт обеспечивает превосходную защиту от микрповреждений (например, от автомойки) и воздействию химии.
 - Рекомендуется для высококачественной полной или частичной окраски легковых и коммерческих автомобилей и мотоциклов.
 - Лак UHS - высокоэффективный продукт для нанесения на базовый слой, подходящий для работы как с системами краски на водной основе, так и на основе растворителя.
 - Соответствует требованиям безопасного содержания ЛОС.
 - Расход: 6 - 8 м² / л.

Физические и химические характеристики:**Цвет:** Бесцветный**Отвердитель:** Отвердитель UHS 277, Отвердитель UHS быстрый 278**Пропорции смешивания:** 2:1 лак + отвердитель по объему**Растворитель:** лак готов к использованию после добавления отвердителя, добавление растворителя не требуется**Вязкость при распылении при 20° C:** 18-20 сек 4мм DIN**Срок хранения готовой смеси:** 4-6 ч при добавлении отвердителя UHS 277/ 1-4 ч при добавлении быстрого отвердителя UHS 278**Толщина сухой пленки:** 40 - 50 μm

■ Нанесение:

| | Давление | Сопло | Количество слоев |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Краскопульт с верхней подачей ЛКМ | 2,0 – 2,5 бар | 1,2 - 1,4 мм | 1 - 2 |
| Краскопульт HVLP | 2,0 – 2,5 бар | 1,2 - 1,4 мм | 1 - 2 |
| | 0,7 бар внутреннее давление дюзы | | |

| Межслойная выдержка | Между слоями | Перед сушкой в камере |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| | 5 – 10 мин | - |

| Сушка | Сухой от пыли | Сухой на отлип | Готов к сборке |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Температура объекта 20 °С | 25 - 30 мин | 6 - 8 часов | 24 часа |
| Температура объекта 60 °С | 5 мин | 30 мин | 1 час |

Условия применения: Использовать при температуре воздуха от + 10°C и относительной влажности воздуха до 75 %. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Рекомендации:

На краски типа ВС нанесите сперва тонкий слой напылом, выдержите межслойный интервал 3 - 5 минут, а затем произведите 1 - 2 обычных распыления.

Срок хранения: не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

Регулирование ЛОС: Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 840 г/л. Данный продукт содержит максимум 500 г/л ЛОС [4.26 lbs/gal].

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в соответствующем Паспорте безопасности.