



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Дата выпуска 28.05.2018

### **1-К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ**

- Номер товара:** 50010
- Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта / Эмаль
- Общие характеристики:** Быстросохнущая, однокомпонентная акриловая эмаль, для точечного ремонта или полного перекрашивания машин и транспортных средств. Идеальна для заполнения аэрозольных баллонов.
- Свойства продукта:**
- Быстросохнущая
  - Может наноситься электростатическим распылением
  - Устойчива к ультрафиолетовому излучению
  - Обладает превосходной температурной стойкостью:
    - при постоянном воздействии температур: до 70 °C
    - при кратковременном воздействии температур: до 130°C
  - Тест на адгезию (DIN 53 151)
    - к стальной поверхности: Гт 0-1 (хорошая)
    - к ПВХ поверхностям: Гт 0 (очень хорошая)
- Физические и химические характеристики:**
- Связующая основа** Акриловый сополимер
- Твердое вещество:** 45-50% по массе
- Вязкость (DIN 53 211):** 125-135 с/ 4мм
- Удельный вес (DIN 51 757):** 1,0 – 1,2 кг/л
- Уровень блеска (DIN 67 530):** 10-20%/60° (тусклая)
- Технические характеристики:**
- Разбавление:** Разбавитель
- Предполагаемый расход:** 11 - 12 м<sup>2</sup> / кг (толщина сухого слоя 20 мкм)
- Нанесение:**
- Условия нанесения:** При температуре воздуха от + 10 ° C и относительной влажности до 80%.



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

**Подготовка поверхности:** **голые металлические поверхности:** очистите, отшлифуйте, обезжирьте при помощи силиконового очистителя  
**старые 1К-лакокрасочные покрытия:** убедитесь, что старый лакокрасочный слой полностью удален (тщательно протрите, нанесите вещество для удаления красок)  
**старые 1К-лакокрасочные покрытия:** протрите и обезжирьте поверхность при помощи очистителя для пластика

Способ нанесения:	Давление (бар)	Сопло (мм)	Количество слоев нанесения	Разбавитель
Безвоздушное / Пневматическое	4-5	1,3 – 1,5	2 - 4	25 – 30%
HVLP краскопультом	2,5 - 3	1,3 – 1,4	2 – 4	25 – 30%

#### Высыхание:

Сушка:	Высыхание от пыли	Высыхание на отлип	Полное высыхание	До повторного нанесения
Температура поверхности 20 °C	10-15 минут	20-25 минут	1-2 часа	15 минут
Температура поверхности 60 °C			30 минут	

**После применения:** по завершении работ незамедлительно очистите инструмент при помощи нитрорастворителя.

#### Особые замечания:

Только для профессионального применения. Некоторые эмали могут содержать свинец, поэтому не используйте для окраски детских игрушек и избегайте контактов с пищевыми продуктами. Специальный набор пигментов, устойчивый к УФ-излучению, доступен по запросу через наш справочный сервис. При работе в условиях температуры окружающей среды, превышающей 25°C, и влажности воздуха 70%, используйте разбавитель во избежание появления нитевидных отметин.

Перед использованием проверьте цвет продукта на соответствие заявленному.

**Хранение:** не менее 3 лет при хранении в не вскрытой таре.



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*