



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

LASER PERFECT CUT ПОЛИРОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Описание продукта:

Универсальный полироль, сочетающийся как с поролоновыми, так и шерстяными полировальными кругами.
Отлично подходит для обработки как высоко- так и средне твёрдых лакокрасочных покрытий.

Информация о продукте:

Размер	Код продукта	Количество коробок
1 кг	49901	6 штук
0,5 кг	49911	12 штук

Нанесение:

Используйте с поролоновыми и шерстяными кругами.

Характеристики:

- На водной основе
- Не содержит силикон
- Сочетается с поролоновыми и шерстяными кругами
- Готов к использованию
- Сухое нанесение

Физические свойства:

Агрегатное состояние	Жидкое
Цвет	Белый с оттенком
Относительная плотность	1,34
Вязкость	40000 Па*с
Температура вспышки	> 93°C
pH	9-11
Содержание ЛОС г/л	Смотрите в Паспорте безопасности

Хранение:

Хранить при комнатной температуре
Беречь от мороза
Встряхивать бутылку перед использованием

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Инструкции по применению:

Шаг 1: Полирование

1. Протрите обрабатываемую поверхность соответствующим обезжиривателем, зафиксируйте поролоновый или шерстяной круг на полировальной машинке.
2. Нанесите небольшое количество полироли LASER на лакокрасочную поверхность и, прежде чем запускать машинку, с помощью круга равномерно распределите вещество по поверхности для уменьшения количества брызг.
3. Начните полировать со свободной скоростью 1500 - 1800 об / мин изначально зафиксировав круг под небольшим углом (15°). Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока риски не будут удалены, в конце опустив аппликатор параллельно для финальных штрихов. При использовании шерстяного круга можно при желании выставить более высокую скорость машинки, полируя под небольшим углом (15°). Полируйте до тех пор, пока риски не будут полностью удалены с поверхности, в конце опустив круг под углом 0° для конечной обработки.

Шаг 2: Финальная обработка

При необходимости добавьте большее количество полироли и повторите процедуру до тех пор, пока все риски не будут полностью удалены с поверхности и не будет достигнут желаемый уровень блеска.

В качестве третьего шага для достижения более качественного конечного результата можно использовать полироль Perfect Shine Perfect Finish.

В завершение тщательно протрите обработанную поверхность специальной тканью.

Дополнительная информация:

Более детальную информацию для профессионального использования можно найти в Паспорте безопасности.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>