

Capadecor Marmorino Romantico

Декоративная мелкозернистая минеральная шпаклевочная масса для высококачественных техник шпатлевания внутри помещений.



Описание продукта

Область применения	Декоративная мелкозернистая минеральная масса, которая позволяет создавать фактурную имитацию камня (например мраморин, гrotто, травертин и др.). Легко наносится. Благодаря свойствам материала возможно создание индивидуальных вариантов отделки стен. CapaDecor Marmorino Romantico используется как база (белого или другого цвета) для создания рельефов любой формы. При высыхании можно покрывать дисперсионными, латексными красками, акриловыми лаками, лазурями и воском из ассортимента Caparol. Хорошо подходит для использования во внутренних помещениях офисов, залов для приема и конференций, гостиниц, банков, комнат отдыха, частных зданий и т. д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ минеральная ■ имитация камня ■ высокая к диффузии и сорбции ■ легкая в применении ■ индивидуальный оттенок
Упаковка	7 кг пластиковый контейнер 14 кг пластиковый контейнер
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цвет: натуральный белый ■ Тонировка: тонируется машинным способом в системе ColorExpress, а также вручную с применением полноцветных и тонировочных красок AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (не более 10%). <p>В зависимости от конструкции и структурирования, оттенки могут отличаться от оттенков в ведре.</p>
Степень глянца	матовый, шелковисто-глянцевый (зависимо от степени разглаживания)
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе, не ниже 5 ° C. Хранить контейнер плотно закрытым, чтобы не было комков и пересыхания.
Технические данные	<ul style="list-style-type: none"> ■ Величина максимального зерна: Marmorino Romantico II: зерно 0,2 мм Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм
Дополнительные продукты	■ Capadecor Haftgrund
Замечание	CapaDecor Marmorino Romantico. Тонированный материал уже имеет консистенцию, готовую к применению, и не требует подготовки. Новое размешивания материала снижает его клейкость и материал должен в таком случае стоять еще ок. 2 дней, чтобы достичь снова нужной консистенции.



Пригодность

внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2
+	+	-	-	-
(-) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна				

Применение

Подходящие подложки

Основы должны быть чистыми, свободными от разделяющих веществ, сухими и обладать устойчивостью к нагрузкам. Смотрите VOB, часть C, DIN 18363, абзац. 3.

Подготовка подложки

Штукатурки групп растворов PI, PII и PIII:

На крепкие, нормально впитывающие и уровне штукатурки наносить без подготовки. На легко впитывающие нанести грунтовку OptiGrund ELF на сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV:

Гипсовые штукатурки отшлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсоволокнистые плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие OptiGrund ELF или Caparol-Tiefgrund TB (деревянная обшивка рассматривается как гипсовые плиты).

Гипсокартонные плиты:

Сточить задиры. Мягкие и отшлифованные поверхности укрепить OptiGrund ELF. При сильном впитывании нанести слой грунтовки Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putz-festiger. С плитами, содержащие водорастворимые и окрашенные участки, обратит внимание на BFS Nr. 12 Часть 2

Внимание: Покрытия Marmorino Romantico требует двойного окрашивания. Чтобы избежать трещин в зоне стыка панелей, эти зоны должны быть закрыты.

Бетон:

Удалить крейдисты субстанции, с легкой осыпью песка.

Поверхности, устойчивые к нагрузкам:

Матовые, слабо впитывающие поверхности сразу же переделать. Гладким и лакированных поверхностей предоставить шероховатости. Для работ со шпаклевкой использовать штукатурку Matador.

Поверхности, не устойчивые к нагрузкам:

Удалить окрашены дисперсионные или оштукатуренные поверхности с плохой устойчивостью к нагрузкам. На грубо-пористые поверхности, с легкой осыпью песка нанести грунтовку OptiGrund ELF Поверхности, не обладающие несущей способностью, удалить механическим путем и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытие из клеевых красок:

Основы промыть и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Рельефные, тисненые бумажные обои, что плохо держатся:

Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Пятна никотина, воды, сажи и жира:

Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющих жиры бытового моющего средства и хорошо просушить. Высохшие подтеки от воды удалить щеткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие материалом Caparol-Filtergrund grob (Техническая информация № 845).

Дерево и деревянные изделия:

Нанести грунтовку Capacryl Holz-Isogrund. На заводские окрашенные плиты нанести грунтовку Capacryl-Haftprimer.

Дефекты:

Глубокие трещины заделать.

Старые техники шпаклевания:

Испеченные слоя на поверхности отшлифовать. При неудачных попытках смывания водой, снять крышку штукатурки полностью и сделать новое. При удачной попытке смывания водой нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger или Caparol-Tiefgrund TB.

Подготовка материала

SaraDecor Marmorino Romantico уже готов к применению и не требует размешивания.

Метод нанесения

Нанесение грунтовки:

После всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. При неровных поверхностях рекомендуется зашлифовать их Matador Feinputz. Здесь применить дополнительное покрытие грунтовкой Caparol-Haftgrund. При трещинах в штукатурке рекомендуется применить армирующую сетку.

Строительные трещины могут быть предметом неаккуратных движений. Такие невидимые трещины невозможно исправить с помощью армировочной ткани. После высыхания грунтовки применить Marmorino Romantico. Для завершения нужен второй слой покрытия, состоящий из нескольких рабочих фаз:

Особые указания:

Держите инструменты в чистоте и относитесь к ним с осторожностью. Очистите края и не допускайте попадания высушенных частей материала в продукт. Всегда закрывайте материал во время перерывов в работе. Marmorino Romantico не нужно разбавлять.

1. рабочая фаза:

Нанести на поверхность Marmorino Romantico в выбранном оттенке. Через некоторое время разгладить края с легким нажимом. В этом случае, мы рекомендуем использовать средний шпатель (240 мм x 100 мм). Этот слой нанесения материала должен сохнуть 12:00, чтобы избежать расслоения при последующем нанесении. При влажной и холодной погоде нужно больше времени на высыхание.

2. рабочая фаза:

Нанести Marmorino Romantico в выбранном цвете. Через некоторое время поцарапать поверхность легкими движениями шпателя. Здесь рекомендуем использовать средний шпатель (240 мм x 100 мм) или пластиковые шпателя ArteTwin Venezianer. Когда поверхность будет матовой, можно обработать ее частично полировальным шпателем, пока она не станет глянцевой.

Пропитка:

Чрезмерная переработка может привести к изменению цвета. Calcino-Imprägnierpaste (TI Nr. 905) наносить тонко и равномерно венецианским шпателем. Через некоторое время лишний материал снять мягким полотенцем. Это повторить после полного высыхания. Излишнее количество материала вызывает образование белых полос, которые можно убрать повторным вытиранием поверхности.

Расход

ок. 600 г/м²/на один слой

Условия применения

Нижняя температурная граница при нанесении:
+10 ° C для воздуха и основания.

Инструменты

- гладкий венецианский шпатель с закругленными краями
- полировочный шпатель
- ArteTwin шпатель

Внимание:

Для отдельных фаз можно применить похожий шпатель. Поврежденный инструмент приводит к поверхностным царапинам. Новый шпатель растереть наждачной бумагой (400-600 grit). Инструменты для создания Marmorino Romantico не должны быть использованы для создания Calcino Classico

Чистка инструментов

Сразу же после применения промыть водой. При нанесении следить за чистотой инструментов.

Замечание

Очистка и уход

Calcino-Imprägnierpaste не защищает при прямых брызгах воды (образуются пятна извести) также от загрязнений жиром, кофе, чая и других субстанций. Легкие загрязнения поверхности можно убрать теплой водой с добавлением легких моющих средств.

Внимание: Не применяйте средств для очистки, что растворяют известь!

Указания для безопасного применения

Вызывает тяжелые болезни глаз, кожи. Не вдыхать туман и аэрозоль. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Соблюдать правила безопасного применения. При проглатывании прополоскать рот. Не вызывать рвоту. При контакте с глазами: Несколько минут промывать водой.

Утилизация

На переработку отдавать только пустые емкости. Жидкие остатки утилизировать как остатки красок на водной основе, сухие остатки как затвердевшую краску или как бытовой мусор.

Декларация состава

Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода.

Подробные указания

См. паспорт безопасности.

Центр обслуживания

Тел.: +38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua

Техническая информация · Выпуск: November 2020

Все советы и инструкции по нанесению, описанные в данном документе, основаны на нашем практическом опыте. В силу того, что у каждого объекта свои особенности, мы не можем нести ответственность за их содержание. Эти инструкции не освобождают покупателя/мастера по нанесению от ответственности за качество выполненных работ и от обязательности проверки материала на пригодность. Этот документ является переводом немецкой Технической Информации. ДП "Капарол Украина" ул. Алма-Атинская, 35-а · г. Киев · 02092 · Тел. +38 044 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Интернет-страница www.caparol.ua