

Capadecor® Stucco Eleganza

Дисперсионная шпаклевка для получения полуглянцевой поверхности с металлическим эффектом.



Описание продукта

Область применения	Тонирующая, полуглянцевая, дисперсионная шпаклевка для декоративного оформления внутренних стен.										
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Простая в применении ■ Характерный рисунок ■ Эффективная и надежная технология обработки 										
Упаковка	■ 2,5 л										
Цвет	Кремово-белый металлический										
	<p>Тонирование: Тонируется машинным способом с помощью ColorExpress в различные оттенки Caparol 3D.</p> <p>Тонированный материал перед нанесением хорошо перемешать.</p> <p>Необычный рисунок зависит от выбранного оттенка шпаклевки или от выбранной техники нанесения.</p> <p>При нанесении на смежные участки, рекомендуем продукт из отдельных партий перемешать для избежания различия в оттенках.</p>										
Степень глянца	Шелковисто-глянцевая										
Хранение	В холодном месте, но не на морозе.										
Технические данные	■ Плотность: ок. 1,2 г/мл.										
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ AkkordSpachtel fein ■ Capadecor DecoGrund 										
Пригодность	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>внутр 1</th> <th>внутр 2</th> <th>внутр 3</th> <th>внешн 1</th> <th>внешн 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна</p>	внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2	+	+	○	-	-
внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2							
+	+	○	-	-							



Применение

Подходящие подложки	<p>Внутренние поверхности минеральной штукатурки группы PII, PIII, гипса и отделочные штукатурки растворной группы PIV, гипсокартон, гипсовые плиты и бетонные поверхности.</p> <p>Поверхность должна быть сухой, чистой, стабильной, быть свободной от всех веществ. Придерживайтесь правил выполнения подрядно-строительных работ, часть C, DIN 18363, п. 3.</p> <p>При подготовке поверхности, пожалуйста, придерживайтесь технической информации Nr. 650.</p>
Подготовка подложки	<p>Грубые поверхности, гипсокартонные стены и потолок, поверхности с повышенным воздействием бокового света должны быть подготовлены в соответствии с Q4 уровнем качества поверхностей. После высыхания осуществляется выравнивающее промежуточное шлифование с шлифовкой макс. P200 - 240. Для выравнивания впитывающей способности и для борьбы с пылью выполнить покрытие CapaSol LF.</p> <p>Основы, которые уже почти соответствуют Q4 уровню качества, как описано в разделе "базового покрытия", непосредственно покрыть Capadecor DecoGrund.</p>
Метод нанесения	<p>Грунтовочное покрытие:</p> <p>В качестве грунтовочного покрытия использовать Capadecor DecoGrund в оттенке финишного покрытия и разгладить венецианским шпателем. Не должно быть никаких глубоких и резких ударов шпателем.</p> <p>Промежуточное покрытие:</p> <p>Stucco Eleganza нужно наносить на больших площадях "мокрое по мокрому" венецианским шпателем. Таким образом, предотвращается чрезмерное затягивание поверхности.</p> <p>При нанесении Stucco Eleganza валиком с коротким ворсом требуется минимум два покрытия и в завершении разглаживание венецианским шпателем. Материала должно быть нанесено так много, чтобы можно было разгладить перед затягиванием.</p> <p>Финишное покрытие:</p> <p>Финишное покрытие осуществляют таким же способом, что и промежуточное покрытие. Здесь выравнивание должно быть основано на почерке рабочего на поверхности.</p>
Разбавление	Stucco Eleganza используется не разбавленной.
Расход	ок. 50 – 70 мл/м ² /рабочий проход. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	<p>Нижняя температурная граница:</p> <p>+5 °C для основы и окружающей среды.</p>
Сушка/время сушки	При +20 °C и 65 % относительной влажности после ок. 30 - 60 минут высыхания поверхности. Сухая и готовая к нагрузкам через 1 - 2 дня. При более низкой температуре и высокой относительной влажности период высыхания увеличивается.
Инструменты	Мы рекомендуем использовать для нанесения валик с коротким ворсом (10 - 12 мм), а также венецианский шпатель. Шпатель заранее отшлифовать наждачной бумагой (зерно 400-600).
Чистка инструментов	Сразу после использования помыть водой с мылом.
Замечание	<p>Указания по очистке:</p> <p>Провести предварительные испытания на пробной поверхности образца. Вызванные очисткой изменения на поверхности не могут быть устранены. На поверхности Stucco Eleganza может возникать легкий эффект письма. Это главным образом зависит от цвета покрытия.</p>

Замечание

Указания для безопасного применения	Держать вдали от детей. Во время нанесения и высыхания обеспечить вентиляцию. Есть, пить и курить во время использования продукта запрещено. При попадании в глаза или на кожу, немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или на землю. Очистить инструменты сразу после использования с мылом и водой. Не вдыхать лакокрасочный туман. Использовать комбинации фильтров A2.
Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Детальная информация: Смотрите паспорт безопасности.
Утилизация	В утилизацию сдаются только полностью пустые емкости. Жидкий остаток сдавать на пунктах сбора старых красок/лаков, утилизации сухих остатков продукта в виде отходов строительства или бытовых отходов и бытового мусора.
Код Gis	M-DF02
Декларация состава	полиакрилат-/поливинил ацетат, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты (метил бензизотиазолинон)

Техническая консультация

Все встречающиеся на практике основы и способы их технической обработки не могут быть рассмотрены в данной публикации. Если обрабатываются основы, которые не включены в эту техническую информацию, необходимо обратиться к нашим консультантам. Мы с удовольствием проконсультируем Вас.

Центр обслуживания

Тел.: +38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua