

Усиленная силиконом фасадная краска экстра-класса для наружных поверхностей.



Описание продукта

Область применения	<p>Готовая к применению, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнениям, усиленная силиконом фасадная краска экстра-класса для наружных работ.</p> <p>В качестве заключительного покрытия теплоизоляционных системы CapatectStandard B; для бетона без покрытия; дисперсионных штукатурках, дисперсионных лакокрасочных покрытий, минеральных старых и новых штукатурок, обладающих несущей способностью.</p>	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ без растворителей ■ готовая к применению ■ проста в обработке ■ гидрофобная ■ большая палитра цветов 	
Упаковка	Ведро 10 л, 2,5 л.	
Цвет	<p>База 1 – белая (возможно тонировка ColorExpress)</p> <p>База 3 – прозрачная (только под тонировку ColorExpress)</p>	
Степень глянца	Матовая	
Хранение	<p>В прохладном, но не ниже + 5°С и не выше +35°С помещении на поддонах. Закрыт от прямых солнечных лучей.</p> <p>Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца с даты изготовления.</p>	
Технические данные	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ■ Величина максимального зерна: ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха $s_d H_2O$: ■ Водопроницаемость (w): 	<p>База 1 - 1,56 г/см³.</p> <p>< 100 мкм</p> <p>EN ISO 7783-2) - макс. 0,14 м</p> <p>0, 16 кг/(м² час^{1/2})</p>

Применение

Подготовка подложки	<p>Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной нести нагрузку. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью клящей массы Capatect Standard Dämmkleber 175, можно выровнять небольшие неровности поверхности, при этом толщина слоя не должна превышать 1 см. Выравнивающие штукатурки можно обрабатывать только после достаточного твердения и сушки. Сильно впитывающие и пористые поверхности необходимо загрунтовать грунтом UniGrund.</p>
---------------------	--



Подготовка материала	Fassadenfarbepreparat zur Anwendung. Das Inhaltliche der Behälter gründlich umrühren. Bei Bedarf mit Wasser verdünnen, um die Konsistenz auf nicht mehr als 10% der Masse für den ersten Anstrich und nicht mehr als 5% der Masse, für den abschließenden Anstrich zu regulieren.
Метод нанесения	Fassadenfarbe gleichmäßig auftragen, indem man einen Pinsel, eine Walze oder ein Spritzgerät verwendet.
Расход	Ca. 150 ml/m ² - für 1 Schicht auf glatter Oberfläche mit normaler Saugfähigkeit. Benötigte Menge Schichten – 2. Die genaue Menge wird durch eine Probeanwendung bestimmt.
Условия применения	Während des Auftrags und der Trocknung sollte die Umgebungstemperatur und die Temperatur des Untergrunds nicht unter +5 °C und nicht über +35 °C liegen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Nebel, Regen oder Schnee ausführen. Nicht mit anderen Materialien, Farben, Grundierungen und Lösungsmitteln mischen.
Сушка/время сушки	Bei einer Temperatur von +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %, kann die Oberfläche nach 12 Stunden weiterverarbeitet werden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit. Nach dem Auftragen der Fassadenfarbe sollte die Unterlage vor Regen geschützt werden, indem sie mit einem Zelt oder Schutznetz abgedeckt wird.
Чистка инструментов	Sofort nach der Anwendung mit Wasser reinigen.

Замечание

Указания для безопасного применения	Das Material ist giftig für Wasserorganismen. Bei längerem Aufenthalt in Gewässern kann es zu schädlichen Auswirkungen führen. Nicht in Abwasserkanäle, Gewässer und Böden gelangen lassen. Nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Im Falle eines Haut- oder Augenkontakts sofort mit viel Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren. Im Falle einer Einnahme sofort einen Arzt konsultieren. In einem für Kinder unzugänglichen Ort lagern. Es ist notwendig, Maßnahmen zur Schutz der angrenzenden Oberflächen, Glas, Keramik, lackierten Oberflächen, Klinkerziegel, natürlichen Stein, Metall, Holz, das mit Lasur oder Emaille beschichtet ist, zu ergreifen. Spritzer und Lecks der Grundierung auf Oberflächen sofort mit Wasser abspülen. Fassadenfarbe ist für horizontale Oberflächen vorgesehen, die dem Wasser ausgesetzt sind.
Утилизация	Verfestigte Rückstände des Materials können als Baustellenmüll entsprechend dem deutschen Abfallcode EAK 17 07 04 (gemischte Abfälle aus dem Bauwesen) entsorgt werden.
Декларация состава	Dispersionsmittel auf Basis synthetischer Harze, Pigmente, mineralische Füllstoffe, Polymeradditive, Wasser.
Техническая консультация	In diesem technischen Informationsblatt ist es nicht möglich, Empfehlungen für die Verarbeitung aller Untergründe, die in der Praxis vorkommen, zu geben. Wenn es erforderlich ist, das Produkt auf Untergründen anzuwenden, die nicht in diesem technischen Informationsblatt aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Mitarbeiter.
Центр обслуживания	Телефон: +380 44 379 06 91 Факс: +380 44 379 06 85 E-Mail: info@caparol.ua