

Код продукту: WLE05133	Комерційна назва: FO FI IDRO BIANCO 5133 INT 50 GLOSS
Опис: Однокомпонентна матова фарба-ґрунт на водній основі для інтер'єру.	

Властивості

Основна область застосування	Меблі для інтер'єру.
Метод нанесення	Розпилення.
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування

Кількість нанесення	130-150 г/м ²	В'язкість	20000 +/- 3000 cps (rpm2) Brookfiled SP3
Вертикальна стабільність	150 г/м	Сухий залишок	35 +/- 3%
Каталізатор	-	Питома вага	1,200 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 0-10%	Блиск	50 +/- 5 G
Час життя суміші	Необмежений	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	4 год		
Наступне покриття	2 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення

На дерев'яну основу нанесіть методом розпилення WLE05133 - FO FI IDRO BIANCO 5133 INT 50 GLOSS, в кількості 130-150 г/м², розчиною до 10% з деіонізованою водою. Приблизно через 4 год відшліфувати шліфувальним папером 400 і нанести 2-ий шар WLE05133 - FO FI IDRO BIANCO 5133 INT 50 GLOSS, як зазначено вище.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °С (не витримує холоду) та >35°С. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°С та відносна вологість <85%).
-------------------	---