




Техническая информация

SOTRO HS Acryl Clearcoat Express C40 -быстровысыхающий двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка (HS - High Solid).

Доступные виды:

T034010 - 1 литр,

T034050 - 5 литров.



VOC (2004/42/EC,
IIBe:840) 615 g/l


Характеристики. SOTRO HS Acryl Clearcoat Express C40 подходит для воздушных и низкотемпературных систем. Имеет хорошее растекание и прозрачность. После затвердевания образует хороший глянец и глубину цвета. Устойчив к воздействию погодных условий в различных климатических зонах. Обеспечивает стойкость цвета базового покрытия из-за присутствия ультрафиолетовых фильтров.

Приминение: предназначен для комплексного ремонта транспортных средств или их отдельных элементов в качестве верхнего слоя высокого качества в многослойных кузовных покрытиях. Может использоваться как с обычными базовыми лаками, так и с водорастворимыми.

Хранение. Хранить в сухом месте, защищенном от прямого воздействия солнечного света и от замерзания. Температура хранения должна быть максимально приближена к комнатной температуре; рекомендуемая температура хранения должна составлять от +15 до+25°C с макс. относительной влажностью 60%.

Использование

соотношение смешивания




2 : 1 по объему

<22°C: отвердитель SOTRO CH45 FAST (только воздушная сушка)

>22°C: отвердитель SOTRO CH45 NORMAL;
если температура больше 35°C - добавить максимум 5% растворителя.

Время рабочей пригодности смеси

2 часа при температуре +20°C



растворитель
вязкость

0 – 5%

16 – 17 seconds DIN4



сопло
давление

1,2 - 1,3 мм

2 – 3 bar



количество слоев

1 + 1


толщина сухого слоя

40-50мкм

Воздушная сушка - сушка в камере для полного и локального ремонта

воздушная сушка при 25°C

SOTRO CH45 NORMAL



выдержка
между слоями


10 – 15 минут



сухой для
обработки

3 часа

высокотемпературная сушка



выдержка
между слоями

10 – 15 минут



сушка

10 – 15 минут при 40 – 50°C

Только воздушная сушка для локального ремонта

воздушная сушка при 25°C

SOTRO CH45 FAST



без пыли
сухой для обработки

10 минут
1,5 часа

Обратите внимание:

IR сушка не рекомендуется

* .ПИКТОГРАММА

2004/42 Ссылка на законодательство ЕС

II_{Be} Приложение, таблица и категория продукта

(840) Предельное значение VOC со ссылкой на категорию продукта

615 Максимальное содержание VOC в продукте, готовому к использованию