

Отличная укрывистость и широкая гамма цветовых оттенков

Моющееся прочное покрытие

Очень легко чистить

Высокая водо и паро-проницаемость

Легко наносить

ОПИСАНИЕ

Primalex Exclusive - это высококачественная интерьерная краска на водной основе для окрашивания стен и потолков, обладающая превосходной белизной. Краска колеруется в выбранные цветовые оттенки. Обладает хорошей влаго-проницаемостью, создает на поверхности моющееся и долговечное матовое покрытие, подходящее для помещений с интенсивной эксплуатационной нагрузкой.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяется для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как: залы ожидания, дома престарелых, школы, детские сады и т. д., а также для окрашивания кухонь, прихожих, детских и гостиных.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть твердой, чистой, сухой и свободной от загрязнений и жира. Удалите отслаивающиеся фрагменты, проведите ремонт трещин и дефектов.

Новые оштукатуренные или бетонные основания

Окрашивание новой известково-цементной штукатурки следует проводить не ранее, чем через 4 недели после нанесения. Поверхности следует обработать грунтовкой Primalex Primer, следуя инструкции на этикетке.

Старые, ранее окрашенные поверхности

Обработайте твердые глянцевые участки мелкозернистой водостойкой абразивной бумагой, удалите пыль и тщательно промойте. Позвольте основанию полностью высохнуть перед нанесением грунтовки Primalex Primer, следуя инструкции на этикетке.



ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Тщательно перемешайте краску в контейнере. Необходимый для работы объем краски определяется количеством квадратных метров, подлежащих обработке, спецификой поверхности и показателем среднего расхода материала. Если для окрашивания поверхностей в одном и том же помещении будет использоваться более одной упаковки краски, перед началом работ следует смешать краску из разных упаковок.



НАНЕСЕНИЕ

Краска легко наносится кистью или валиком. Возможно нанесение с помощью краскопульта. При использовании валика, не заполняйте малярную ванночку чрезмерным количеством краски. Убедитесь, что валик покрыт равномерным количеством материала. При использовании кисти тщательно обмакивайте кисть в краске. Нанесите материал умеренно и равномерно, избегая излишней толщины.

Впитывающие поверхности следует загрунтовать слоем краски Primalex Exclusive, на 5% разбавленной чистой водой. Периодически размешивайте разбавленную краску во время работы. После высыхания нанесите второй слой неразбавленной краски. Обратите внимание, что для более



темных и насыщенных оттенков может потребоваться более двух слоев краски. Наносить при температуре воздуха и поверхности от +5 до +25 °С. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время окрашивания и высыхания покрытия.

Параметры при распылении с помощью безвоздушного краскопульта:

Сопло 0,018" - 0,026"

Давление 150 - 180 bar

Ось сопла 50°

Разбавление водой примерно на 2 %



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Уровень влажности и температура значительно влияют на время высыхания и интервал, который необходимо выдерживать до нанесения второго слоя. При более высокой влажности и более низкой температуре время сушки увеличивается. При температуре +23 °С и относительной влажности до 65% поверхность можно окрашивать следующим слоем краски через 4 часа.



ОЧИЩЕНИЕ

Перед очищением удалите как можно больше продукта из оборудования и с инструментов. Плотнo закройте крышку контейнера с краской. Непосредственно после окончания работы очистите оборудование и инструменты теплой водой с мылом, тщательно промывая водой. В некоторых случаях местные органы власти имеют специальные средства для утилизации отработанных материалов. Не допускать попадания в стоки и водные ресурсы.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во избежание риска утечки и в рамках соблюдения правил безопасности всегда храните и перевозите контейнеры с краской в вертикальном положении. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С. Не допускать замораживания.

При хранении в соответствии с предписаниями в закрытой таре продукт сохранит свои полезные характеристики, как минимум, до даты, указанной на упаковке.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробная информация о здоровье и безопасности доступна в Паспорте безопасности, который можно найти и скачать на нашем сайте www.primalex.eu.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЛОТНОСТЬ (гр/см ³)	1,49 – 1,53
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО В-ВА (%)	58,0 – 63,0
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ	класс 2 (EN 13300)

РАСХОД в 1 слой	9 - 10 м ² /л при 98 % укрывистость (EN ISO 6504-3)
УКРЫВИСТОСТЬ	класс 1 (EN 13300) при расходе 3,5 м ² /л
БЕЛИЗНА (%)	минимум 90

ДОСТУПНОСТЬ

ЦВЕТ	белый, базы под колеровку L, D, Z в различные цвета
ФИНИШНЫЙ ЭФФЕКТ	матовый
ФАСОВКИ	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 15 л

