

СОСТАВ

Суспензия пигментов и комплекса мощных антикоррозионных добавок в модифицированной алкидной смоле и смеси органических растворителей.

ЦВЕТ

Белый, светло-серый, шоколадный, черный, зеленый, графитовый, синий, желтый, красный, вишневый, хаки, красно-коричневый и RAL согласно требований заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Грунт-эмаль 3в1 ТМ «Дніпро-спецемаль»:

- не требует предварительного грунтования;
- быстрое высыхание до 2 часов;
- возможность нанесения прямо на ржавчину;
- мощный комплекс антикоррозионных пигментов;
- возможность окрашивания: латуни, меди, алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Однородный полуматовый, полуглянцевый
Вязкость эмали по ВЗ-234 при 20 °С, сек., не менее	60
Содержание нелетучих веществ, % не менее	60
Степень перетира мкм, не более	40
Высыхание до степени 3 при 20 °С, мин., не более	120
Изгиб покрытия, мм, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20 °С, ч, не менее	24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-эмаль 3 в 1 применяется для защиты металлических конструкций и арматуры железобетонных изделий, сельскохозяйственной техники, металлических крыш, заборов, водосточных труб, металлической мебели и дверей, рабочих инструментов и поверхностей снаружи и внутри, особенно влажных, помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, предварительно очищенной от ржавчины, пыли, грязи и жировых пятен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-эмаль 3в1 наносится кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления без нагрева.

Грунт-эмаль 3в1 может наноситься при температурах от +5 °С до +30 °С. Перед применением грунт-эмаль 3в1 требуется тщательно перемешать. Оптимальным для грунт-эмали 3в1 является использование универсального растворителя ТМ «Дніпро-спецемаль». При отсутствии растворителя ТМ

«Дніпро-спецемаль» для разбавления грунт-эмали 3в1 могут использоваться следующие типы растворителей: О-ксилол и сольвент. Эти же растворители могут быть использованы и для очистки инструмента после работы.

НОРМА РАСХОДА

При нанесении в 1 слой – 100-160 г/м², в зависимости от толщины слоя, способа нанесения, типа поверхности, квалификации маляра и прочих факторов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГНЕОПАСНА! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАСКАЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ!

Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать средства персональной защиты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Грунт-эмаль 3в1 следует хранить в сухом темном месте в фирменной таре производителя. Эмаль - не боится замораживания. При транспортировке руководствоваться правилами перевозки опасных грузов на соответствующем виде транспорта.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца со дня изготовления при соблюдении ТУ хранения и транспортировки.

ФАСОВКА

0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг.