



## GROVER GR 100


Монтажний клей каучуковий багатоцільовий для важких конструкцій та дзеркал бежевий



- ✓ Міцність на зсув 100 кг/см<sup>2</sup>
- ✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт



Опис	
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ На основі синтетичного каучуку.</li> <li>✓ Має чудову адгезію до більшості будівельних матеріалів. Не пошкоджує амальгаму дзеркал та інші чутливі до розчинників поверхні, не агресивний до пластиків.</li> <li>✓ Забезпечує максимальну міцність клейового шва на зсув і розрив, а також швидку фіксацію склеюваних елементів.</li> <li>✓ Утворює довговічний і еластичний шов стійкий до легких динамічних навантажень.</li> <li>✓ Стійкий до впливу хімічних речовин, атмосферних факторів, УФ і старіння.</li> <li>✓ Має підвищену вологостійкість.</li> <li>✓ Має відкритий час для корегування 10-15 хв</li> <li>✓ Можна фарбувати після висихання.</li> <li>✓ <b>Не підходить для приклеювання матеріалів з бітуму.</b></li> </ul>
Призначення	<p>Швидкий і міцний монтаж будівельних конструкцій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ дзеркало, скло, оргскло</li> <li>✓ метали (чорні, кольорові, хромовані, оцинковані, нікельовані)</li> <li>✓ дерево, ДСП, МДФ, ОСБ, фанера</li> <li>✓ штучний камінь, натуральний камінь, керамічна плитка, керамограніт</li> <li>✓ бетон, гіпс, цемент, цегла</li> <li>✓ ПВХ, полікарбонат, поліетилен, поліпропілен</li> <li>✓ пінополіуретан, пінополістирол</li> </ul> <p>Для внутрішніх і зовнішніх робіт</p>

	Для приміщень з підвищеною вологістю
Основа	Синтетичний каучук
Колір	Бежевий
Розчинник	Суміш низькокиплячих вуглеводнів
Вміст твердих речовин	72%
Щільність	1,2±0,03г/см <sup>3</sup>
Час повного затвердіння	до 72 годин
Механізм затвердіння	Фізичне затвердіння
Витрата	10-12 погонних метрів клею, якщо діаметр смуги 5-6 мм.
Температура застосування	от -5°С до +30 °С
Термостійкість клейового шва	от -20°С до +60°С
Фасування	Картридж 300 мл
<b>Технічні характеристики</b>	
Підготовка поверхні	Поверхні повинні бути міцними, сухими та чистими. Жирні поверхні обробити очистником GROVER CLEANER або ацетоном.
Підготовка картриджа	Перед застосуванням герметик зберігайте при кімнатній температурі не менше ніж 12 годин. Вставте картридж у пістолет-аплікатор, відріжте гвинтову головку картриджа над різьбою. Накрутіть наконечник, верхівку наконечника зріжте під кутом 45° відповідно до ширини шва.
Монтаж	Нанесіть клей на приклеювану поверхню зіг'ягом або невеликими частими точками і протягом 7-10 хвилин встановіть елемент в проектне положення. Зафіксуйте механічно як мінімум на 24 години. Експрес монтаж негабаритних елементів: нанесіть клей на приклеювану поверхню зіг'ягом або невеликими частими точками, витримайте 3 хвилини. З'єднайте склеювані деталі та відразу роз'єднайте на 2-3 хвилини. Повторно з'єднайте, за потреби додатково зафіксуйте до схоплювання клею. У разі неправильного розташування елементів коректуйте положення, не роз'єднуючи поверхні, а переміщуючи їх. З моменту нанесення клею до остаточної фіксації повинно пройти не більше ніж 10 хвилин.
Швидкість схоплювання	Максимальна міцність шва досягається після повного висихання. Повне висихання відбувається протягом 72 годин, в залежності від умов навколишнього середовища. Не піддавайте великому навантаженню склеювані елементи протягом цього часу.
Очищення інструмента	До затвердіння уайт-спіритом. Після затвердіння механічно.
Склад	Каучуки SBS, вуглеводневі смоли, органічні розчинники, мінеральні наповнювачі
<b>Інформація</b>	
Термін зберігання	24 місяці
Умови зберігання	Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла та полум'я за температури від + 5°С до +25°С.
Запобіжні заходи	Містить легкий бензин, збагачений воднем, каніфоль. H218 Займиста тверда речовина. H315 Викликає роздратування шкіри. H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі. H361 імовірно негативно впливає на здатність до дітородіння або на ненароджену дитину. H336 Може викликати сонливість або запаморочення. H373 Може викликати пошкодження органів в результаті тривалого або багаторазового впливу. H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками. P102 Зберігати в місці, не доступному для дітей. P210 Тримати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритих джерел вогню та інших джерел займання. Не палити. P281 Використовувати засоби індивідуального захисту згідно з приписами. P273 Уникати викиду в навколишнє середовище. P201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції. P333+P313 При подразненні шкіри або шкірних висипаннях: звернутися за медичною консультацією / допомогою. P403+P233 Зберігати в добре провітрюваному місці. Тримати ємність повністю закритою.
Утилізація	Залишки продукту та порожню упаковку утилізувати як побутові відходи.
CLP	
Країна походження	Польща