


Техническая памятка



Описание продукта

Тип продукта

Область применения

Технические данные

Основа

Действующее вещество

Пигменты

Цвет

Плотность

Вязкость

Указания по применению

Способы нанесения

Рабочая вязкость

Условия применения

Расход

Сушка:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Промывка оборудования

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

Срок хранения

Указания по безопасности

Zowo-tec® 263

Изолирующая грунтовка, белая, укрывная

Белая грунтовка на водной основе с изолирующим эффектом против водорастворимых содержащих древесины хвойных и лиственных пород и с биоцидным осношением согласно EN 113 и EN 152.1

Для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей). Zowo-tec® 263 защищает от разрушающих грибков, синевы и насекомых, применяется только снаружи для деревянных изделий не имеющих контакта с землей и статических нагрузок. Условием для долгого защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому надо регулярно контролировать конструктивные элементы, чтобы вовремя исправить повреждения.

акрилат

1,2% Пропиконазол, 0,0005% Перметрин,
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)*

Оксид титана, мягчитель (Extender)

Белая

Около 1,2 г/мл

11 ± 1 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

окупать, обливать, красить

Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.

Последующие рекламации не могут быть учтены.

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира

- Влажность древесины: 13 ± 1 %

- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, мин. 50 % отн. вл. воздуха

- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C

- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

- При окупании/обливании: придерживаться контактного времени мин. 15 секунд

- Ванна: из материала не подающегося коррозии

- Рекомендации для промежуточного шлифования: средство шлифования грануляции Р180. Для сохранения изоляционного и биоцидного действия избегать сквозное шлифование грунта.

Около 100 мл/м²

Переработка через 4 часа

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Продукт содержит максимально < 30 g/l VOC

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов.

Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных.

Средство и остатки продукта не должны попадать в почву, водоёмы или канализацию.

Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные

активные вещества для защиты древесины от вредителей, применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.