

ТЕХНІЧНА КАРТА

Код продукту: W670

Комерційна назва: IDROFOND 340 TX INT

Опис: Однокомпонентний прозорий ґрунт на водній основі для інтер'єру.

Основна область застосування : Добре шліфується, висока швидкість висихання. Підходить для кожної породи деревини.

Метод нанесення : Розпилення, пензлем.

Термін придатності: 12 місяців.

Кількість нанесення: 140-150 г/м² .

Вертикальна стабільність: 180-200 г/м² .

Розчинник: Деіонізована вода 5-10% .

Час життя суміші : Необмежений .

В'язкість: 25000 +/- 5000 cps (rpm2) Brookfield SP4.

Сухий залишок: 30 +/- 3 % .

Питома вага: 1,040 +/- 0,020 кг/л.

Висихання при 20°C:

- Від пилу 30 хв
- На відлип 1 год
- Шліфування 8 год
- Наступне покриття 1-2 год
- Штабелювання 4 год

Рекомендації щодо нанесення:

На деревину нанести W670 - IDROFOND TX 340 INT, у кількості 140-150 г/м² розчинити до 5-10% з деіонізованою водою. Через 2 год нанести 2-ий шар W670 - IDROFOND TX 340 INT, як зазначено вище. Наступного дня, шліфувати шліфувальним папером 240-400 і нанести шар лаку на водній основі, рекомендована серія W820 - IDROMAT 340 TX INT VARI GLOSS.

Примітки: Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.

Зберігання : Не тримайте продукт у місці з температурою $<5^{\circ}\text{C}$ (не витримує холоду) та $>35^{\circ}\text{C}$.

Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура $> 15^{\circ}\text{C}$ та відносна вологість $<85\%$).