

НОВИЙ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ АКРИЛОВИЙ ЛАК **ACRYSTONE PLUS UV PROTECTION**

НАДЗВИЧАЙНО ТВЕРДИЙ ФІНІШНИЙ УФ ЗАХИСТ
ДЕРЕВИНИ. ЕФЕКТ ВІДКРИТИХ ПОР.

ACRYSTONE PLUS UV PROTECTION

НОВЕ покоління захисту деревини від СОНЦЯ, РІДИН
ТА МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ.

Двокомпонентний прозорий матовий акриловий
лак, що забезпечує захист деревини від природних
руйнувань, зменшуючи зміни кольору, що
виникають внаслідок впливу сонячних променів.
Продукт не містить металів та відповідає UNI EN 71-
3 (сертифікат безпеки для іграшок). Виготовлений як
універсальна система, яку можна використовувати
на будь-яких дерев'яних поверхнях, наприклад:
підлоги, кухонні фасади, іграшки, міжкімнатні двері,
панелі, ванні кімнати.

ПЕРЕВАГИ:

- Багатошаровий - вам потрібно один продукт.
- Ефект відкритих пор - красиво підкреслює пору.
- Різний рівень блиску від 3 – 60.
- Висока еластичність - не біліє при зминанні.

- Універсальність: використання різних порід деревини для всього спектру меблів в середині будинку.

МЕХАНІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- Захист деревини від УФ, відповідає сертифікату UNI EN 15187.
- Одною з основних характеристик продукту є твердість, що відповідає UNI EN 15186, met. B. Результат - найвищий рівень класифікації покриттів для паркету та робочих поверхонь кухонь.
- Найвища стійкість до стирання, що відповідає стандарту UNI 11622 для дерев'яних підлог (висока прохідність).
- Висока хімічна стійкість, що відповідає нормам для дерев'яних підлог UNI EN 13442 (висока прохідність) і UNI EN 12720 (вимоги до вертикальної і горизонтальної поверхонь).
- Сертифікат UNI EN 71-3, що відповідає безпеці іграшок.
- Стійкість до забруднення, відповідає стандарту UNI 9300 з максимальним результатом.

МОЖЛИВІ СИСТЕМИ:

- ACRYSTONE PLUS UV PROTECTION + ACRYSTONE PLUS UV PROTECTION - найкраща стійкість до УФ та подряпин.
- **В'язкість (20°C): 45" +/- 5" DIN 4**
- **Сухий залишок: 28 +/- 3%**
- **Питома вага (20°C): 0,93 +/- 0,020 кг/л**
- **Використання: паркет, сходи, стільниці, кухні та меблі в цілому**
- **Нанесення: Розпилення, airless, наливши**
- **Рекомендований витрата: 80-100 г/м²**

Використовується з затверджувачем B41(20%) і розріджувачем POL. EXTRA або ПУР (30%).

Зберігання: Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.