

Код Продукту: H47020	Комерційна назва: FO FI PARQUET 3427 SPZ 20 GLOSS
-------------------------	---

Опис: Двокомпонентний поліуретановий самоґрунтуючий паркетний лак

Властивості	
Основна область застосування	Двокомпонентний поліуретановий самоґрунтуючий паркетний лак. використовується для покриття паркету, дерев'яної підлоги, має відмінну твердість і стійкість до стирання.
Метод Нанесення	Розпилення
Термін придатності	1 рік

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	120-130г/м <sup>2</sup>	В'язкість	25 " +/-3" DIN 4
Вертикальна стабільність		Сухий залишок	41 +/-2 %
Каталізатор	B430 50%	Питома вага	0,950 +/-0,020 Kg/Lt
Розчинник	P730 20 - 30%	Блиск	20 +/-3 G
Час життя суміші	> 4 годин	Ph	

Загальна інформація			
Сушіння при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	15 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	30 хв		
Шліфування	6 годин	Час сушіння	-
Наступне покриття	6-8 годин		
Штабельовання	8-12 годин	Час охолодження	-

### Рекомендації щодо нанесення

Нанести методом розпилення 120-130г/м<sup>2</sup> H47020 - FOFI PARQUET 3427 SPZ 20 GLOSS з 50% каталізатора B430 - CAT. B 43 та 20-30% розчинника P730 - DIL. POL. EXTRA. Після 2-х годин нанести наступний шар H47020 - FO FI PARQUET 3427 SPZ 20 GLOSS, як описано вище. Наступного дня відшліфувати шліфувальним папером 240-40 та нанести ще один шар H47020 - FO FI PARQUET 3427 SPZ 20 GLOSS.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B540	50%	Дешевший, менша фізико-хімічна стійкість
-	-	-
-	-	-

**Альтернативний розчинник**

<b>Примітки</b>	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

<b>Зберігання</b>	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 ° C до 35 ° C.
-------------------	---