

Техническая памятка

[Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K

Описание продукта

Свойства

На водной основе, бесцветный двухкомпонентный паркетный полиуретановый герметик

- » В связи с содержанием керамических частиц продукт очень прочный
- » Универсальное применение
- » Легкая обработка
- » Нагрузка возможна уже через 24 часа
- » Сильная защита от старых субстанций, таких как остатки соли

Область применения

Новые и старые полы, а так же готовый паркет

Технические данные

Основа связующего вещества

Полиуретан и керамические частицы

Цвет

Бесцветный

Степень глянца

Матовый и полуматовый

Указания по применению

Способы нанесения

Валиком, кистью и шпателем

- » Перед началом работы [Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем [Z] ZowoHome® 4100-1 AquaTop 2K. После добавки отвердителя хорошо перемешайте. Оптимальную обработку обеспечивает период выдержки 10 минут перед обработкой. Срок хранения смеси составляет 2 часа (срок годности), т.е. она остается жидкой в течение примерно одного дня, но не должна использоваться через 2 часа из-за снижения стойкости сухой пленки уплотнителя. Смешивать столько, сколько необходимо для работы. Смесь выделяет углекислый газ (CO₂), поэтому, во избежание взрыва, не храните упаковки со смесью герметично закрытыми!
 - » Материал наносится валиком/кистью в 3 слоя. На проблемные породы древесины, такие как бук, клен и ясень, не наносить лак шпателем а валиком.
 - » В отличие от обычных уплотнений на основе растворителей, уплотнения [Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K следует использовать в насыщенных слоях. Материал не должен раскатываться тонким слоем.
 - » Обратите внимание на формирование покрытия ZOBEL! Выполните испытание на адгезию. Более поздние жалобы не могут быть рассмотрены.
- Готов к применению
- » Не должны соприкасаться с растворителями, в противном случае дисперсия может флоккулировать.

Рабочая вязкость

Условия применения

Техническая памятка

Расход	<ul style="list-style-type: none"> » Грунт должен быть сухим, без пыли и жира » Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха » Не используйте при температуре ниже 15 °C и выше 30 °C » Готовый паркет, герметизированный на предприятии: [Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K демонстрирует хорошую адгезию со многими типами предварительно обработанного паркета, но из-за большого количества продуктов нельзя делать общих заявлений. В целом, на каждом изделии нужно провести индивидуальный тест на способность адгезии. В предварительных тестах подтвердилось, что пол нужно сначала тщательно очистить с помощью [Z] ZowoHome® 5000 AquaCleaner, после протереть чистой водой и отшлифовать поверхность 120ой сеткой до матового состояния. » В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой шпателем в промежуточной шпатлёвке: около 30 мл/м² или 35 м²/л 1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л
Сушка (20°C/50% отн. влажности воздуха)	<ul style="list-style-type: none"> » Чтобы избежать чрезмерного набухания, наносить краску на водной основе с помощью валика только один раз в день. Таким образом у древесины будет достаточно времени чтобы выпустить поглещенную воду. » Сам лак обычно через 3-4 часа можно шлифовать и пол готов к дальнейшей обработки (23°C/50% относительной влажности). В случае плохой вентиляции, более низкой температуры, различной влажности воздуха и повышенной толщины слоя, процесс сушки может быть значительно задержан. Лак готов к нагрузке после 24 часов, не ранее, чем через 7 дней, класть ковры или применять средства по уходу. » Время сушки зависит от нанесёного количества краски и от окружающей среды. Низкая температура и повышенная влажность замедляют время сушки. Всегда обеспечьте надлежащий контроль температуры и воздухообмен.
Промывка оборудования	<p>Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования [Z] Zowo-Clean</p>

Системные продукты

Грунтовка	[Z] ZowoHome® 3000 AquaPrimer Universal [Z] ZowoHome® 4600 ImpregnationBioOil [Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K
Промежуточное покрытие	[Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K
Финишное покрытие	[Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K

Формирование покрытия является примером. Необходимо соблюдать тех. памятки.

Стандартное формирование покрытия

3 слоя [Z] ZowoHome® 4100 AquaTop 2K

Варианты тары

5 л

Дальнейшие указания

Срок хранения	12 месяцев в прохладном месте, но без морозном и в оригинальной закрытой таре. Тара отвердителя должны быть герметично закрыта после использования.
Указания по безопасности	Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger-Zobel должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета,

Техническая памятка

для которого предназначено данный инструктаж. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Zobel, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данной инструкции является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие. Соблюдайте маркировку и указания в паспорте безопасности, а также действующие стандарты, действующие в данной стране. Должна соблюдаться специальная техническая информация: "TSI 1 Общая информация о применении клеев" / "TSI 2 Общая информация о применении продуктов паркетного уплотнения" / "TSI 3 Общая информация о применении продуктов очистки и обслуживания".