

Комерційна назва: IDROMAT 150 PARQUET TX 30 GLOSS

Опис: Одно- або двокомпонентний багат шаровий, прозорий ґрунт - лак на водній основі для паркету.

Властивості

Основна область застосування	Еластичний, твердий, хороша стійкість до стирання, добре наноситься, має хороший зовнішній вигляд. Використовується для паркету в інтер'єрі. Додавання затверджувача до 5% покращує розтікання і фізико – хімічні властивості. Використовують для кожного виду деревини.
Метод нанесення	Валиком, пензлем, розпиленням.
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування

Кількість нанесення	80-100 г/м ²	В'язкість	25" +/- 3" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	30 +/- 3%
Каталізатор	W430 0 - 5%	Питома вага	1,050 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 0-5%	Блиск	30 +/- 5 G
Час життя суміші	Однокомпонентний – необмежений. Двокомпонентний – 3 год.	Ph	-

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	45 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год 30хв	Час сушіння	-
Шліфування	8 год		
Наступне покриття	2 год	Час охолодження	-
Штабелювання	8-12 год		

Рекомендації щодо нанесення

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ЦИКЛ: Нанести методом розпилення або валиком - IDROMAT 150 PARQUET TX 30 GLOSS, у кількості 80-100 г/м² розчинений до 5% з деіонізованою водою.

Після двох годин нанести 2-ий шар того самого продукту, як описано вище.

На наступний день відшліфувати шліфувальним папером 240-400 і нанести останній шар, як зазначено вище.

ДВОХКОМПОНЕНТНИЙ ЦИКЛ: Нанести методом розпилення або валиком - IDROMAT 150 PARQUET TX 30 GLOSS, у кількості 80-100 г/м² каталізований до 5% з W430 – AQUADUR 43 і розчинений до 5% з деіонізованою водою. Після двох годин нанести 2-ий шар того самого продукту, як описано вище.

На наступний день відшліфувати шліфувальним папером 240-400 і нанести останній шар, як зазначено вище.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °С (не витримує холоду) та >35°С. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°С та відносна вологість <85%).
-------------------	---



legno.com.ua
 +38 098 955 30 31
 +38 050 295 50 25

