

Техническая памятка



[Z] DecoTec® 5446 Natürliches Holzöl

Описание продукта

Свойства Масло с высоким содержанием твердых веществ, экологически чистое, натуральное масло для древесины. [Z] DecoTec® 5446 проникает глубоко в дерево и характеризуется отличным эффектом ухода. Защищает дерево и делает поверхность древесины отталкивающей от воды и грязи.

Область применения Защита и декоративная отделка для наружных деревянных элементов, не имеющих контакта с землёй, особенно рекомендуется для деревянных террас и садовой мебели. Сучки и породы дерева, богатые компонентами и смолами, могут вызвать обесцвечивание в зависимости от оттенка. Сучки могут привести к эффекту обшелушивания краски. Поверхности, богатые веществами/смолой, также могут ухудшить впитывание красок и лаков на водной основе. Смолы не представляют собой дефект покрытия.

Технические данные

Основа связующего вещества Из натуральных масел
Цвет Прозрачный: бесцветный, чтобы подчеркнуть естественный натуральный цвет древесины
Сосна: оттенок светлых пород дерева, таких как кедр, сосна, лиственница, натуральный дуб и тому подобное
Тик: цветовой оттенок средне-коричневой древесины, такой как тик и т.д.
Палисандер: оттенок темно-коричневого дерева, такого как палисандер, грецкий орех и т.д.
На окраску дерева могут влиять тип, качество, содержание влаги и условия обработки древесины.

Плотность Около 0,9 гр/мл
Вязкость Около 14 сек (DIN 4 мм, 20°)

Указания по применению

Способы нанесения Покраска кистью
[Z] DecoTec® 5446 может быть нанесен на необработанную или предварительно пропитанную древесину. Как правило, древесное масло обрабатывается двумя этапами с соответствующей промежуточной сушкой.
Соблюдать Berger-Zobel формирование покрытия! Совершить пробную лакировку.
Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.

Рабочая вязкость Лак готов к применению.
Условия применения

- Подложка должна быть сухой, чистой, без разделительных веществ и со способности нагрузки
- Влажность воздуха не должна превышать 20%
- Не используйте при температуре ниже 15 °C и выше 30 °C
- Перед применением хорошо перемешать
- Свеже окрашенную древесины беречь от дождя

Техническая памятка

- Не наносить краски на прямых лучах солнца
- Равномерно наносить кистью или поверхностной кистью до насыщения волокон. Избыток масла удалить тканью примерно через 20 минут, не допуская образования слоя
- Влажные тряпки, пады и другое рабочее оборудование следует смачивать водой или хранить в закрывающемся ведре и утилизировать огнестойким способом - опасность самовозгорания
- Сам продукт не является самовоспламеняющимся
- Защита древесины должна обеспечиваться периодическим нанесением [Z] DecoTec® 5446 в соответствии с нагрузкой. Как правило, достаточно одного слоя в год. В случае бесцветного покрытия [Z] DecoTec® 5446 рекомендуется более частое нанесение, или же изделие следует использовать в защищенных от атмосферных воздействий местах
- Количество слоев влияет на защитный эффект и интенсивность цвета
- Рекомендация: Перед покраской нового террасного настила, дерево должно выдержать погодные условия в течение 2 недель
- Тщательно очистите старые террасы водой и дайте высохнуть перед покраской. При необходимости отшлифуйте шероховатые участки мелкой наждачной бумагой
- Для садовой мебели предпочтительнее использовать прозрачный вариант [Z] DecoTec® 5446

Расход 40 – 70 мл/м² за каждую обработку, в зависимости от впитывающей способности древесины и способа нанесения покрытия

Сушка
(20°C/50% отн. влажности
воздуха)

- Окурратно ходить через: около 10-14 часов
- Переработка через: около 24-48 часов

Древесина, обладающая большим количеством ингредиентов, может замедлить процесс высыхания. Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования [Z] Zowo-Clean

Дальнейшие указания

Маркировка VOC

Предельное значение ЕС для продукта (Категория A/f): 400 г/л (2010)
Максимальное содержание VOC в продукте составляет < 400 г/л

Срок хранения

24 месяцев в прохладном месте, но без морозом и в оригинальной закрытой таре, не ржавеющей

Интервал техобслуживания

Так как система окраски не является многослойной, мы рекомендуем каждые шесть месяцев перерабатывать или повторно обрабатывать поверхности натуральным маслом.

Указания по безопасности

Всегда читайте маркировку и информацию о продукте перед использованием. При переработке и хранении соблюдайте обычные меры предосторожности. Соответствующие данные по технике безопасности и сведения по утилизации см. в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.
16.10.2018