



STONEFLEX INDUSTRY FOAM 60

Однокомпонентная полиуретановая пена



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ВЫСОКИЕ КЛЕЕВЫЕ
СВОЙСТВА



ТИКСОТРОПНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под воздействием влаги содержащейся в воздухе. Пена произведена в соответствии со стандартом ISO 9001:2015.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение пустот швов при монтаже дверных и оконных рам.
- Звукоизоляция.
- Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб.
- Теплоизоляция.

СВОЙСТВА

- Высокая производительность.
- Высокое давление пены.
- Возможность окрашивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Желтый
Выход (свободное пенообразование) [л] (RB024)	50 ÷ 60
Увеличение объема пены (вторичное расширение) [%] (ТМ 1010-2012**)	80 ÷ 110
Время образования нелипнущей пленки [минут] (ТМ 1014-2013)	≤ 10
Предварительное время обработки [минут] (ТМ 1005-2013**) 3)	≤ 40
Время полного отверждения [время] (RB024)	24
Коэффициент теплопроводности (λ) [В/мК] (RB024)	0,036
Стабильность размеров [%] (ТМ 1004-2013)	≤ 5
Класс огнестойкости (DIN 4102)	B3
Класс огнестойкости (EN 13501-1:2008)	F

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Пена обладает отличной адгезией к типичным строительным материалам, таким как кирпич, бетон, штукатурка, дерево, металлы, пенопласт, твердый ПВХ, отвержденный пенополиуретан.
- Очистить и обезжирить рабочую поверхность. Основание можно увлажнить водой при температуре нанесения выше нуля. Защитить поверхности, подверженные случайному загрязнению пеной.
- Слишком холодный баллон необходимо довести до комнатной температуры, например, путем погружения в теплую воду температурой до +30 °C, либо оставить его при комнатной температуре не менее чем на 24 ч.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Всегда использовать защитные перчатки.
- Необходимо встряхивать баллон (10-20 секунд, клапаном вниз), чтобы перемешались компоненты.
- Прикрутить к баллону аппликатор. Рабочее положение баллона — «клапан вниз».
- Вертикальные монтажные швы необходимо заполнять пеной снизу вверх.
- Не заполнять монтажные швы полностью — пена увеличивается в объеме.
- Швы более 3 см шириной необходимо заполнять снизу вверх слоями от стенки к стенке.
- Если аппликатор не работает более 5 минут, насадку аппликатора со свежей пеной необходимо очистить специальным очистителем. Встряхнуть баллон перед повторным применением.
- После полного отверждения пены ее необходимо защитить от воздействия УФ лучей, с помощью герметиков торговой марки «Stoneflex Industry».
- После окончания работы тщательно очистить аппликатор. Для этого баллон с очистителем прикрутить к аппликатору и нажимать его спуск до тех пор, пока из него не начнёт вытекать прозрачная жидкость

ПРИМЕЧАНИЯ/ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается выполнять монтаж оконных и дверных блоков без использования механических креплений. Отсутствие механических креплений может привести к деформации устанавливаемого элемента.
- Снижение температуры окружающей среды в течение 24 ч после нанесения ниже минимальной температуры применения может

повлиять на качество и/или правильность уплотнения. С падением температуры снижает производительность и увеличивает время пены отверждения. Несоблюдение времени предварительной обработки может привести к不可逆的 изменениям в структуре пены и ее стабильности, а также может ухудшить технические характеристики пены.

- Если в баллоне после окончания работы осталась пена, ее можно повторно использовать в течение 1 недели.
- Пена не имеет адгезии к полиэтилену, полипропилену, полиамиду, силикону и тefлону.
- Не застывшую пенную удалять очистителем для полиуретановых пен.
- Заствившую пенную можно удалить только механическим способом (например, ножом).

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Пена пригодна к эксплуатации в течение 12 месяцев с даты производства, при условии долговременного хранения в оригинальной упаковке в вертикальном положении (клапан вверх) в сухом месте при температуре +5 °C до +30 °C. Продукт можно хранить при температуре -5 °C, однако не более 7 дней.



STONECHEM

ООО «СТОУНХЕМ УКРАИНА»

03191, г. Киев, ул. Академика Вильямса, 19-14, оф. 203

+380 (44) 223 55 40 | +380 (67) 407 95 55
info@stonechem.com.ua

stonechem.com.ua