


Назва товару:	MASTERMAX PREMIUM 120 тришарова супердифузійна підпокрівельна мембрана MASTERMAX PREMIUM 120 SA2 тришарова супердифузійна підпокрівельна мембрана з самоклеючою стрічкою з двох боків	
Дистриб'ютор:	ТОВ Мастерпласт Україна www.masterplast.ua	
Розміри:	1,5 м*50 м = 75 м ² /рулон	
Сфера використання:	MASTERMAX PREMIUM 120 — при покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом) для захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуються безпосередньо на теплоізоляцію. Мембрану вкладають з 10-ти см. нахлестом MASTERMAX PREMIUM 120 SA2 — мембрана, з самоклеючими стрічками з двох боків, котру використовують описаним вище способом, але завдяки самоклеючим стрічкам забезпечує також вітрозахист піддашного простору	
Матеріал:	паропроникна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу; самоклеюча стрічка	

Властивості	Метод дослідження	Показник
Довжина рулону	EN 1848 - 2	50 м (-)0%
Ширина рулону	EN 1848 - 2	150 см (-)0,5% / (+)1,5%
Рівність	EN 1848 - 2	< 30 мм/10 м
Питома вага	EN 1849 - 2	120г/м ² (±)5%
Клас вогнестійкості	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Водонепроникність	EN 1928	W1
Паропроникна здатність (Sd)	EN ISO 12572	0,02 м
Міцність на розрив (уздовж/поперек)	EN 12311-1	300N/5cm / 290N/5cm
Подовження при максимальному зусіллі на розтяг (уздовж/поперек)	EN 12311-1	60 % / 40 %
Міцність на розрив цвяхом (уздовж/поперек)	EN 12310-1	120 N / 150 N
Стабільність розмірів (уздовж/поперек)	EN 1107-2	<1% / <1%
Гнучкість при низькій температурі	EN 1109	(-)30°C
Зміна властивостей після штучного старіння		
Водонепроникність	EN 1928	W1
Зміна міцності на розрив (уздовж/поперек)	EN 12311-1	max 25% / max 25%
Зміна подовження при максимальному зусіллі на розтяг (уздовж/поперек)	EN 12311-1	max 25% / max 25%
Інші властивості		
Бар'єр з повітрям	EN 13859-2	<0,1м ³ /м ² .h.50Pa
Стійкість до температур		(-)40°C - (+)100°C
Короткотривала жаростійкість	EN 1296	(+)120°C
УФ-стійкість		3 місяці

Правила зберігання:

В сухому приміщенні захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також від вологи та дощу

Гарантія виробника

У відповідності з законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання та дотримання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій. Вмонтована підпокрівельна мембрана не має залишатися без захисту більше ніж це насправді потрібно, тому до закінчення встановлення покрівлі, рекомендується застосувати додаткову гідроізоляцію (наприклад поліетиленову плівку) для забезпечення захисту від можливого протікання мембрани. Постачальник не несе відповідальність за пошкодження товару (такого як протікання підпокрівельної мембрани), які виникли під час її встановлення, не правильної експлуатації товару. Будь-які пошкодження мають бути відремонтовані або замінені до завершення будівельних робіт

Норми та стандарти:

EN 13859-1, EN 13859-2, Основи проектування та встановлення підпокрівельних матеріалів (ÉMSZ, 2006)

Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту ЄС №1907/2006/ЕК не потребує паспорт безпеки

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання по товару, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.

ТОВ "Мастерпласт Україна", 89440, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б
MA_MASTERMAX.PREMIUM.120_120SA.20170815_HU

Дата видачі: 2017.08.15