

Код продукту: W83030	Комерційна назва: IDROPAC 340 BIANCO INT 30 GLOSS
Опис: Однокомпонентна біла фарба на водній основі для інтер'єру.	

Властивості	
Основна область застосування	Біла фарба на водній основі з швидкими властивостями висихання. Рекомендується для лакованих циклів на всі види деревини.
Метод нанесення	Розпилення звичайне та електростатичне
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	130 - 150 г/м ²	В'язкість	25000 +/- 5000 cps (rpm2) Brookfield SP4
Вертикальна стабільність	180 - 200 г/м ²	Сухий залишок	27 +/- 3 %
Каталізатор	-	Питома вага	1,200 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 5-10%	Блиск	30 +/- 3 G
Час життя суміші	Необмежений	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	3 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення	
Нанести один або два шари білого ґрунту на водній основі, рекомендованого W680 - IDROFOND 340 BIANCO INT. Наступного дня шліфувати шліфувальним папером 240 – 400 і нанести методом розпилення W83030 - IDROMAT 340 BIANCO INT 30 GLOSS, у кількості 130-150 г/м ² , розчинений до 5 -10 % з деіонізованою водою.	



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 15/01/2019

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <math>< 5^{\circ}\text{C}</math> (не витримує холоду) та $> 35^{\circ}\text{C}$. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура $> 15^{\circ}\text{C}$ та відносна вологість <math>< 85\%</math>).
-------------------	--