

Код продукту: M45005	Комерційна назва: OBI MAT 225 TX 5 GLOSS LL
Опис: Акриловий прозорий лак-грунт.	

Властивості

Основна область застосування	Не жовтіючий акриловий лак-грунт з УФ-фільтрами. Відмінна адгезія для більшості ПВХ та меламінових плівок. Спеціально призначений для циклів обробки світлих порід дерева, освітленої деревини. Однак, ми пропонуємо провести профілактичні тести на адгезію, оскільки ці матеріали не однакові та не постійні.
Метод нанесення	Розпилення, airless, налив.
Термін придатності	1 рік.

Властивості застосування

Кількість нанесення	120-150 г/м ²	В'язкість	50" +/- 5" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	23 +/- 2%
Каталізатор	B410 10%	Питома вага	0,950 +/-0,030 кг/л
Розчинник	P730 20%	Блиск	5 +/-2 G
Час життя суміші	>16 год	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	30 хв	Час сушіння	-
Шліфування	2 год		
Наступне покриття	6 год	Час охолодження	-
Штабелювання	8 год		

Рекомендації щодо нанесення

На деревину світлого кольору нанести методом розпилення M45005 - OBI MAT 225 TX 5 GLOSS LL, у кількості 120-150 г/м², каталізований 10% з B410-CAT. B 41 і 20% розчинник з P730 – DILUENTE. POL. EXTRA.
Через 40-60 хв., нанести 2-ий шар M45005 - OBI MAT 225 T X 5 GLOSS LL, як зазначено вище.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B420	10%	Збільшується блиск і фізико-хімічна стійкість.
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
-------------------	---