

- Продукт :** Бесцветный акриловый лак. Степень блеска от 05 до 60 глосс
- Отвердитель :** В 41/В 42 —10%
- Растворитель:** DV604I – 20-30%
- Описание:** Самогрунтующийся лак, быстро сохнет; жизнеспособность готовой смеси 72 ч. и более;
- Применение:** Практически любая мебель и предметы интерьера. Светлые тона морилки, эмали.
- Хранение:** При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
- Примечание:** Ввиду хорошей адгезии этим лаком можно покрывать различные полимеры, пластик, меламин, ПВХ и т.д. Отвердитель увеличиваем до 20%.

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		DIN4 при 20°С (±2%)	30	с
<b>Сухой остаток</b>		±2%	30	%
<b>Удельный вес</b>		±1%	0,950	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°С	8 и более	ч
<b>Шлифовка</b>		при 20°С	1-2	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°С	10	мин.
<b>Время до складирования</b>		при 20°С	6-8	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			120-140 г/м2

### Примерная подготовка смеси:

Лак ОБИ МАТ 229 ТХ G...	:	1,0 л.
Отвердитель В 41 / В 42	:	0,1 л.
Растворитель DV604I	:	0,3 л.