

Код Продукту: G030	Комерційна назва: VF A TX 380
Опис: Двокомпонентний поліуретановий прозорий ґрунт	

Властивості	
Основна область застосування	Поліуретановий прозорий ґрунт з високими покривними властивостями і відмінними показниками вертикального нанесення. Найкраще підходить для фарбування меблів для інтер'єру, де потрібні хороші показники вертикального нанесення, наприклад, різьблені вироби та великі вертикальні поверхні
Метод Нанесення	Розпилення
Термін придатності	1 рік

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	150-200 г/м ²	В'язкість	40" +/- 4" DIN 6
Вертикальна стабільність	120 г/м ²	Сухий залишок	47 +/- 2%
Каталізатор	B40 50%	Питома вага	1,000 +/-0,030 кг/л
Розчинник	DIL. POL. EXTRA.20%	Блиск	-
Час життя суміші	> 3 годин	Ph	-

Загальна інформація			
Сушіння при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	15-20 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 година		
Шліфування	4 години	Час сушіння	-
Наступне покриття	12 годин		
Штабельовання	12 годин	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення

На дерев'яну основу нанести розпиленням G030-VF A TX 380 в кількості 150 до 200 г / м.к., 50% з CAT. B 40 і 20% розчинника P730 - DILUENTE POL. EXTRA Після 40 - 60 хвилин нанести другий шар G030 - VF A TX 380, як описано вище. Протягом щонайменше 10 хвилин вишліфувати шліфувальним папером 240 – 400, та нанести шар матового поліуретанового лаку, рекомендовано H410 - VM 744 TIX VARI GLOSS.



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 05/03/2018

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B 54	50%	Краща покривна здатність
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки
Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 ° C до 35 ° C