

Код Продукту: G950	Комерційна назва: VF A 913
Опис: Двокомпонентний прозорий поліуретановий ґрунт	

Властивості

Основна область застосування	Прозорий поліуретановий ґрунт, має хорошу покривну здатність, добре шліфується, має високі показники прозорості. Рекомендується обробляти меблі та аксесуари для інтер'єру, де потрібна висока покривна здатність..
Метод Нанесення	
Термін придатності	

Властивості застосування

Кількість нанесення	150-180 г/м ²
Вертикальна стабільність	-
Каталізатор	B40 50%
Розчинник	DIL. POL. EXTRA 20-30%
Час життя суміші	> 3 годин

Фізичні властивості

В'язкість	62 " +/- 5" DIN 4
Сухий залишок	50 +/-1 %
Питома вага	0,980 +/-0,030 кг/л
Блиск	-
Ph	-

Загальна інформація

Сушіння при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	60 хв		
Шліфування	8 годин	Час сушіння	-
Наступне покриття	-		
Штабелювання	12 годин	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення

Нанесіть шар барвника, рекомендована серія C520 – UNICOLOR. Через 30 хв нанести методом розпилення G950 - VF A 913 в кількості 150-180 г/м² із затверджувачем CAT. B 37 50% та розчинником DILUENTE POL. EXTRA. 20-30%. Після 40-60 хв нанести другий шар G950 - VF A 913, як описано вище. Після 8-12 годин відшліфувати шліфувальним папером 220-240 та нанести шар поліуретанового лаку, рекомендовано H010 – VM 100 VARI GLOSS або H410 - VPK 744 VARI GLOSS.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
В 54	50%	Вища покривна здатність
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки
Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 ° C до 35 ° C