

Код продукту: W680	Комерційна назва: IDROFOND 340 BIANCO INT
Опис: Однокомпонентний білий ґрунт на водній основі для інтер'єру.	

Властивості

Основна область застосування	З хорошими властивостями наповнення, добре шліфується, висока швидкість висихання. Використовується як однокомпонентний матеріал. Підходить для кожної породи деревини. Рекомендується для меблів інтер'єру і фігурних елементів.
Метод нанесення	Розпилення, електростатичне розпилення
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування

Кількість нанесення	150-180 г/м ²	В'язкість	25000 +/- 5000 cps (rpm2) Brookfield SP4
Вертикальна стабільність	180-200 г/м ²	Сухий залишок	39 +/- 3 %
Каталізатор	-	Питома вага	1,318 +/- 0,050 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 0-10%	Блиск	-
Час життя суміші	Необмежений	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	6 год		
Наступне покриття	2 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення

Методом розпилення нанести W680 - IDROFOND 340 BIANCO INT, у кількості 150-180 г/м², розчинений до 10% з деіонізованою водою.

Після двох год нанести 2-ий шар W680 - IDROFOND 340 BIANCO INT, як описано вище.

Наступного дня шліфувати шліфувальним папером 240-400 і нанести фінішне покриття на водній основі W830 -IDROPAC 340 BIANCO INT VARI GLOSS.



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 13/07/2018

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою $<5^{\circ}\text{C}$ (не витримує холоду) та $>35^{\circ}\text{C}$. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура $> 15^{\circ}\text{C}$ та відносна вологість $<85\%$).
-------------------	---