

**HOSOPIG**<sup>TM</sup>

# Технічна інформація

## КЛЕЙ-ПІНА ПРОФЕСІЙНА ВСЕСЕЗОННА

Опис продукту	
Призначення	Професійна аерозольна поліуританова клей-піна для кріплення теплоізоляційних плит всередині та зовні приміщень, заповнення розширювальних швів теплоізоляції, а також кріплення та ізоляції стінових панелей.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"><li>- міцна та надійна фіксація пінополістиролу та інших матеріалів;</li><li>- високі термоізоляційні властивості;</li><li>- зниження впливу містків холоду;</li><li>- зменшення ризику появи грибків та моху;</li><li>- прискорення та полегшення ізоляційних робіт;</li></ul>
Склад	Поліізоціанат, поліолієнна суміш, пропеленти.
Спосіб застосування	Для якісного оптимального виходу піни балон слід витримати при температурі від +18°C до +30°C не менше 24 годин та ретельно перемішати (не менше 1хв.) безпосередньо перед використанням. Кріплення пінополістиролу чи інших матеріалів, ущільнення будівельних порожнин. Продукт володіє гарною вологостійкістю, стійкістю до цвілі, старіння, термостійкістю від -60°C до +100°C, високими термоізоляційними властивостями, має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: полістиролу. Штукатурки, деревини, ПВХ, затверділих поліуретанів, бетону, цегли, цементу, бітуму.
Вихід піни	до 10-14 м <sup>2</sup> ;
Термостійкість	- 60°C до +100°C
Температурний режим використання	-10°C до +30°C (оптимально + 20°C)
Час корекції	15 хв.
Мінімальний час фіксації	2 год.
Повне затвердіння	12-24 год.
Додатково	
Заходи безпеки	Вогненебезпечно! Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити проточною водою та звернутися до лікаря.
Зберігання	Зберігати у вертикальному положенні догори клапаном при температурі від +5°C до +30°C в сухому місці, в заводській упаковці не ближче ніж 1,5 м від джерела вогню та опалювальних приладів. Не нагрівати вище +50°C.
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати втробництва
Фасовка	800мл