

СИНОЛ 3К

концентрат гидрофобизатора
для минеральной поверхности
(бетон, кирпич, штукатурка)



Свойства пропитки:

- гидрофобизирующая (водоотталкивающая)
- защитная, паропроницаемая
- исключает появление «высолов» на фасаде
- защищает от биологической коррозии и грибка
- не изменяет структуру и внешний вид материалов
- устойчива к щелочам
- не образует пленку
- долговечность 5 лет и более, зависит от интенсивности воздействия влаги
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков и пр.

Области применения:

Для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу и т.д.

Технические характеристики:

Основа: водный раствор силиконов
Внешний вид: жидкость
Цвет: прозрачный

Глубина гидрофобного слоя: до 10 мм

Расход 150-250 г/м³

Упаковка: 5л, 10л, 50л

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

Основание:

Подходит в качестве оснований: бетоны всех марок, кирпич и силикатный кирпич, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений

Требования к обрабатываемым поверхностям:

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдуть воздухом (обмести механически) пыль
- при необходимости выровнять поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания обрабатываемой поверхности.
- свежeproпитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

Способ нанесения:

Подготовка раствора в пропорции — 1массовая часть СИНОЛ 3К разбавляется 3 массовыми частями дистиллированной воды. Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!
Беречь от детей!

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

АНАЛОГИ

SHOMBURG (AQUAFIN-SNK)