

# FIX 41

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ КЛЕЙ

Універсальний контактний клей на основі каучуку та синтетичної смоли для склеювання гуми, шкіри, пробки, повсті, дерева, пластику, лінолеуму, килимових покриттів.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Гнучке з'єднання.
- Швидке висихання.
- Висока адгезійна міцність.
- Вологостійкий.

### ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

- Для склеювання гуми, шкіри, пробки, повсті, дерева, пластику.
- Не підходить для полістиролу, PE, PP та PTFE.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічна основа	поліхлоропреновий каучук (неопрен)
Консистенція	рідина
Затвердіння	Фізичне затвердіння та кристалізація
Щільність	0,86 г/мл
Температурна стійкість	від -20 °C до +70 °C
Температура нанесення	від 5 °C до 25 °C
Відкритий час	прибл. 10 хв., залежно від температури, вологості та типу субстрату

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Поверхні повинні бути очищеними від пилу та жиру.
- Рівномірно нанесіть клей зубчастим шпателем або пензлем на обидві сторони поверхонь, які потрібно склеїти.
- Зачекайте прибл. 10 хвилин і з'єднайте обидві частини разом..

### УПАКОВКА

20л відро, 750 мл металева банка, 50 мл і 120 мл тубики.

### ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в сухому місці при температурі від 5 °C до 25 °C.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКУ, ПОВОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

Додаткову інформацію з безпеки, інструкції з безпечного поводження, інформацію про засоби індивідуального захисту та інформацію про утилізацію можна знайти в паспорті безпеки. Паспорт безпеки доступний за запитом. Ви також можете отримати копію у свого торгового представника ТКК.

### УВАГА

Наведена інформація заснована на наших тестах і практичному досвіді. Однак через специфічні умови та методи роботи ми рекомендуємо попередні випробування для кожного випадку використання

