



Лента Super Bond™ 396

Техническая информация

Март, 2013

Описание продукта	3M™ Лента Super Bond™ 396 это лента на основе полиэфирной пленки для приклеивания к полиэфирам, полиэтиленам и многим другим сложным для приклеивания поверхностям	
Конструкция продукта	Тип адгезива	Каучуковый
	Основа	Полиэфир
	Ширина рулона (стандартная)	19, 25, 50, 75, 100 мм
	Длина рулона (стандартная)	33 м
	Цвет ленты	Прозрачный
Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией	
	Адгезия к нержавеющей стали	153 Н/100мм ASTM D-3330
	Прочность на разрыв	753 Н/100 мм ASTM D-3759
	Удлинение при разрыве	140% ASTM D-3759
	Толщина основы	0.04 мм ASTM D-3652
	Общая толщина	0.10 мм ASTM D-3652
	Рабочий диапазон температур	4-93°C
	Особенности	<ul style="list-style-type: none">- Полиэфирная основа обладает стойкостью к абразивному, химическому и термическому воздействию- Хорошая адгезия к множеству сложных для склеивания материалов- Хорошая первоначальная адгезия для более удобного нанесения- Толщина адгезива позволяет наносить ленту на большинство неровных поверхностей
Применения	<ul style="list-style-type: none">- Сращивание, герметизация, ремонт, связывание и укрепление различных материалов, сложных для склеивания- Сращивание, укрепление и ремонт материала DuPont Tyvek®- Соединение внахлест материала Lycra®- Ремонт и укрепление быстро изнашиваемого нейлона- Увязывание полиэтиленовых бочек- Сращивание больших ацетатных прозрачных диапозитивов- Сращивание полиэфирных конвейрных лент	



Лента Super Bond™ 396

Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.
Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Украина

Отдел промышленных клеев и клейких лент

Бизнес-центр «Горизонт Парк»

Ул. М.Амосова, 12

Киев, 03680, Украина

Tel: +380044490 5777

Fax: +380044490 5775

