

Код продукту: : W2504977E	Комерційна назва: IDROGLASS TX 4977 E
Опис: Однокомпонентне прозоре фінішне покриття на водній основі для скла	

Властивості

Основна область застосування	Однокомпонентне прозоре фінішне покриття для скла на водній основі для використання в чистому вигляді або як база для отримання насичених кольорів для скла.
Метод нанесення	Нанесення валиком, розпиленням, наливом
Термін придатності	12 місяців

Властивості застосування

Кількість нанесення	130-150 г/м ²	В'язкість	70 " +/- 7' DIN 6
Вертикальна стабільність	100 г/м ²	Сухий залишок	30 +/- 3 %
Каталізатор	W9101294E 2 %	Питома вага	1,020 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 0-10%	Блиск	10 +/- 5 G
Час життя суміші	Необмежений	Ph	-

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	3 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення

Нанесення валиком: на скло, очищене денатурованим спиртом, нанесіть системою валикового покриття 100 г/м² W2504977E - IDROGLASS TX 4977 E, каталізований 2% W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E і розчинений до 10% деіонізованою водою.

Через 12 годин нанесіть другий шар W2504977E - IDROGLASS TX 4977 E, без додавання W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E, при необхідності розбавити до 10% деіонізованою водою.

Нанесення методом розпилення: на скло, очищене денатурованим спиртом, нанесіть методом розпилення W2504977E - IDROGLASS TX 4977 E у кількості 130 - 150 г/м², каталізований 2% W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E і розчинений до 10% з деіонізованою водою.

Через 12 годин нанесіть другий шар W2504977E - IDROGLASS TX 4977 E, без додавання W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E, при необхідності розбавити до 10% деіонізованою водою.

Нанесення методом наливу: на скло, очищене денатурованим спиртом, нанесіть методом наливу W2504977E - IDROGLASS TX 4977 E у кількості 130 - 150 г/м², каталізований 2% за допомогою W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E і розбавити до 10% деіонізованою водою.

Через 12 годин нанесіть другий шар W2504977E - IDROGLASS TX 4977 E, без додавання W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E, при необхідності розбавити до 10% деіонізованою водою.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °С (не витримує холоду) та >35°С. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°С та відносна вологість <85%).
-------------------	---