

Код продукту: : W2504981E	Комерційна назва: IDROGLASS BIANCO 4981 E
Опис: Двокомпонентне біле фінішне покриття для скла на водній основі.	

Властивості

Основна область застосування	Двокомпонентне біле покриття для скла на водній основі, продукт можна використовувати після додавання добавки, що сприяє адгезії.
Метод нанесення	Нанесення валиком, розпилення, налив
Термін придатності	12 місяців

Властивості застосування

Кількість нанесення	130-150 г/м ²	В'язкість	60 " +/-6' DIN 6
Вертикальна стабільність	100 г/м ²	Сухий залишок	36 +/- 3 %
Каталізатор	W9101294E 2 %	Питома вага	1,190 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 0-10%	Блиск	10 +/- 5 G
Час життя суміші	Необмежений	Ph	-

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	3 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення

Нанесення валиком: на скло, добре очищене спиртом, нанесіть системою валикового покриття 100 г/м² W2504981E - IDROGLASS BIANCO 4981 E, каталізований 2% W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E і розчинений до 10% деіонізованою водою.

Через 12 годин нанесіть другий шар W2504981E - IDROGLASS BIANCO 4981 E, без додавання W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E, при необхідності розбавити до 10% деіонізованою водою.

Нанесення методом розпилення: на скло добре очищене спиртом, нанесіть методом розпилення W2504981E - IDROGLASS BIANCO 4981 E у кількості 130 - 150 г/м², каталізований 2% W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E і розчинений до 10% з деіонізованою водою.

Через 12 годин нанесіть другий шар W2504981E - IDROGLASS BIANCO 4981 E, без додавання W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E, при необхідності розбавити до 10% деіонізованою водою.

Нанесення методом наливу: на скло, очищене денатурованим спиртом, нанесіть методом наливу W2504981E - IDROGLASS BIANCO 4981 E у кількості 130 - 150 г/м², каталізований 2% за допомогою W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E і розбавити до 10% деіонізованою водою.

Через 12 годин нанесіть другий шар W2504981E - IDROGLASS BIANCO 4981 E, без додавання W9101294E - CAT. PER IDROGLASS 1294 E, при необхідності розбавити до 10% деіонізованою водою.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °С (не витримує холоду) та >35°С. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°С та відносна вологість <85%).
-------------------	---