




## Saunalakk

Лак для лазні

- ✓ Глибоко вбирається
- ✓ Захищає деревину від високих температур
- ✓ Оберігає поверхню від вологи і забруднень



Опис	
Властивості	<p>Акрилатний водорозчинний термостійкий лак для саун.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Чудово вбирається в поверхню, не змінюючи зовнішнього вигляду деревини.</li> <li>✓ Швидко висихає, утворюючи напівматове покриття без вираженої плівки.</li> <li>✓ Створює надійний бар'єр, що захищає дерев'яні поверхні від забруднень і розбухання.</li> <li>✓ Забезпечує гігієнічність банних ритуалів - поверхні стійкі до частого миття і легко очищаються завдяки вмісту воску.</li> <li>✓ Стійкість до високих температур (до 110°C) забезпечує тривале збереження оброблених поверхонь.</li> <li>✓ Захищає від виникнення синяви і цвілі.</li> <li>✓ Не порушує природного «дихання» деревини.</li> <li>✓ Допомагає створити в лазні та сауні атмосферу затишку і умиротворення.</li> <li>✓ Не токсичний, без запаху, не змінює характерний банний аромат деревини.</li> </ul> <p>Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа е) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті &lt;130 г/л.</p> <p><b>Блиск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• напівматовий (близько 20) за EN 13 300.</li> <li>• напівматовий (близько 20) за ISO 2813.</li> </ul>
Призначення	Для захисту стін і стель, віконних рам, дверей, плінтусів у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні та мийні приміщення, парильні, роздягальні, гаражі, підвали, кесони). Не рекомендується для обробки полиць, банних лавок та підлоги.
Типи поверхонь для нанесення	Дерев'яні, деревоволокнисті та бетонні поверхні.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозчинних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень.</li> <li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості.</li> <li>✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE</li> <li>✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001.</li> </ul>

Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути очищена від бруду, жиру і пилу. З раніше лакованих поверхонь видалити старе покриття, що відшаровується. Шорсткі поверхні злегка зволожити за допомогою пульверизатора, дати висохнути і відшліфувати дерев'яні волокна, що піднялися, пил ретельно видалити.
Нанесення	Перед застосуванням лак ретельно перемішати. Наносити м'яким пензлем або лаковим валиком уздовж волокон дерева в два шари (в парильних приміщеннях - в один). Другий шар наносити не раніше, ніж через 2-3 години після нанесення першого. Перед нанесенням другого шару поверхню рекомендуємо злегка відшліфувати. За потреби лак можна розбавити водою (не більше 5%).
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки.
Колір	Білий, після висихання прозорий.
Витрата	10-14 м <sup>2</sup> /л.
Розчинник/розріджувач	Вода.
Час висихання	Від пилу - 0,5 години, для нанесення другого шару – 2-3 години за 20°C і відносної вологості повітря 50%. У разі зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується.
Робочі інструменти	Валик, пензель.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акрилатна дисперсія, віск, функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійкий.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати в непошкодженій упаковці за температури від +5°C до +35°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	 Токсичний для водних організмів з довгостроковими наслідками. Містить 4,5-дихлор-2-октил-2Н-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію. Тримати в недоступному для дітей місці. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати з собою упаковку продукту або маркувальний знак.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні і небезпечні рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,4 л