



AY-P0302

2K ACRYLIC SEALER – for repainting

ПРОДУКТ

Грунт	AY-P0302	
Отвердитель	H0301 fast, H0301 standard, H0301 slow	4:1
Растворитель	R0301 standard	0-25%
	R0301 slow	0-25%

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА

- Небольшая толщина пленки.
- Грунт- изоляторк для повторного нанесения ЛКМ на старые покрытия, которые не нужно шлифовать.
- Специально разработан для применения на мокрый по мокрому..
- Необходимо применять в установках, соответствующих Директиве 1999/13 / ЕС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Matt	
Удельный вес	1,2 kg/l at 20°C	
Сухой остаток (грунта)	54-58 % (вес)	39-44% (объем)
Сухой остаток готового к применению(без растворителя)	51-55 % (вес)	37-42 % (объем)
ВОС готового к применению (10% растворителя)	> 540 g/l - 2004/42/ЕС - ПА(j)(540)	
Толщина сухой пленки	15-35 microns (2 слоя)	
Теоретический расход 1 мкм на литр	390-440 m ² /l	
Теоретический расход 1 мкм на литр смеси без растворителя	370-420 m ² /l	

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

	ОЧИСТКА	ШЛИФОВКА	ФИНИШНАЯ ОЧИСТКА
Старое покрытие	R 1201	P360/400	R 1201

Для применения других материалов обратитесь в Техническую Службу (SAT).

ПРИМЕНЕНИЕ

Т(°C)	НЕБОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	
	Отвердитель	Растворитель	Отвердитель	Растворитель
18-25	H0301	R0301/R0301 SLOW	H0301 SLOW/H0301	R0301 SLOW
>25	H0301 SLOW	R0301 SLOW	H0301 SLOW	R0301 SLOW



AY-P0302

2K ACRYLIC SEALER – for repainting

	Соотношение смешивания отвердителя (по объему)				4:1		
	Электростатическое применение (по объему)				---		
	Применение	% раств. (объем.)	Вязкость - 20°C (Ford Cup 4)	Давление (BAR)	Давление продукта (BAR)	Дюза (mm)	Кол слоев x $\mu\text{m dry}$
	Для воздушного распыления	10%	28"-32" F/4 20°C	2	---	1,3-1,4	1x20
	Жизнеспособность	4 часов					

СУШКА

20° C

H0301 SLOW	13'	18'	20' - 24h
H0301	7'	14'	20' - 24h
H0301 FAST	6'	11'	15' - 24h

Продукт достигает максимальные свойства после 15 дней сушки на воздухе (температура окружающей среды 18-22°C) или за более короткое время при более высокой температуре

Для использования добавок смотрите техническое описание каждого продукта.



AY-P0302

2K ACRYLIC SEALER – for repainting

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать в вентилируемой покрасочной камере при 20°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Используйте чистящий растворитель до истечения срока годности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Следуйте инструкциям на этикетке продукта.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности.
- Соответствует Национальному нормативному предписанию по охране труда и технике безопасности и утилизации отходов

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

- Храните изделие в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Хранить при температуре от + 5°C до + 30°C.

ГАРАНТИЯ

- Один год в закрытой оригинальной упаковке.