



Sympatia

Глубокоматовая краска для потолков с замедленным временем высыхания

- ✓ Безупречный результат - потолок без полос
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Гладкое белое покрытие



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавимая краска для потолков.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Прекрасно укрывает. ✓ Образует белое глубоко матовое покрытие. ✓ Замедленное время высыхания дает возможность дольше обрабатывать окрашиваемую поверхность - тщательно раскатывать краску и корректировать нанесение. ✓ Края полос «не схватываются», что позволяет получать равномерное покрытие без видимых стыков. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <30 г/л</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глубококоматовая по EN 13 300 (ISO 2813). • глубококоматовая по SFS 3632 (ISO 2813). • группа 6 по RYL 2012. <p>Износостойкость:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 класс по EN 13 300 (ISO 11998). • 211, 212 группы малярных правил по RYL 2012
Назначение	<p>Первичная и ремонтная окраска потолков в жилых и общественных помещениях с нормальной влажностью. Рекомендуется при окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха), а также при окраске больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение).</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, гипсокартонных плит; зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. ✓ RYL – кодекс практического строительства, распространенный на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от непрочного и отслаивающегося материала, грязи, жира и пыли. Старую меловую побелку следует полностью удалить. Прочные алкидные подложки зашлифовать до матовости, пыль тщательно удалить. Сильно загрязненные поверхности промыть 3... 5% раствором соды, сполоснуть водой и высушить. Неровности, трещины и выбоины заделать шпаклевкой FINE FILLER. Для окончательного выравнивания поверхности рекомендуем использовать шпаклевку FINE-PRO FILLER. Неравномерно впитывающие или пылящие поверхности перед покраской обработать составом AQUASTOP.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1- 2 слоя валиком (с длиной ворса 10-14 мм), безвоздушным распылителем (сопло 0,017 – 0,021") или кистью при температуре 10...25°C и относительной влажности не выше 80%. При нанесении безвоздушным распылением допускается разбавление водой до 6% по объему.
Цвет	Белый.
Расход	8-12 м ² /л (на каждый слой).
Время высыхания	Для второго слоя - 1 ... 2 часа, полное высыхание - 4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Валик с длиной ворса 10-14 мм, безвоздушный распылитель (сопло 0,017 – 0,021"), кисть
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	VAE сополимер, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года в плотно закрытой таре при температуре +5 ... +35°C
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Не сливать в канализацию, водоёмы. Следовать общим правилам гигиены труда. Держать в месте, недоступном для детей. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,4 кг/л.
Объем/масса	2,85 л – 9,5 л.