

Код продукту: M600	Комерційна назва: ACRILPAC TST 600 ANTISCRATCH
---------------------------	---

Опис: Двокомпонентне акрилове прозоре матове фінішне покриття із захистом від подряпин.

Властивості

Основна область застосування	Двокомпонентне акрилове прозоре матове фінішне покриття, що не жовтіє, з УФ-фільтром та захистом від подряпин. Продукт має чудовий вигляд поверхні, м'якість, однорідність та твердість. Рекомендується для циклів на світлій деревині, вибіленій деревині, а також для створення ефекту старіння та патини на лакованих основах.
Метод нанесення	Розпилення, airless
Термін придатності	24 місяці.

Властивості застосування

Кількість нанесення	80-100 г/м ²	В'язкість	45" +/-5" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	23 +/-3 %
Каталізатор	B410 10%	Питома вага	0,915 +/-0,020 кг/л
Розчинник	P730 20-50%	Блиск	5 +/- 2G
Час життя суміші	> 4 год	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	30 хв	Час сушіння	-
Шліфування	-	Час охолодження	-
Наступне покриття	12 год		
Штабелювання	6 год		

Рекомендації щодо нанесення

На основу деревини нанести два шари акрилового прозорого ґрунту, рекомендований M880 - ACRILFOND TX 1881 E. Наступного дня відшліфувати шліфувальним папером P240-P400 та нанести методом розпилення M600 - ACRILPAC TST 600 ANTISCRATCH у кількості 80-100 г/м² каталізований 10% з B410 – CAT. B 41 і розчинений 20-50% з P730 - DILUENTE POL. EXTRA.

Альтернативні затверджувачі

Альтернативні затверджувачі	Характеристика
-	-
-	-
-	-

Альтернативний розчинник

--

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5°C до 35°C.
-------------------	---