



8069E

Эластичная герметизирующая лента

Техническая информация

Июнь 2016

Описание продукта 3M 8069E FAST-D это самоклеющаяся, непроницаемая для воздуха, пара, влаги лента с агрессивным акриловым клеем на обеих сторонах уникальной эластомерной пленки. Лента FAST-D имеет красный полиэтиленовый защитный слой

Основные особенности Агрессивный акриловый клей для соединения с алюминием, оцинкованным металлом, гипсом, фанерой и другими строительными материалами
Прочная при разрыве и прокалывании основа
Герметизация вокруг гвоздей и скоб
Возможность нанесения при низких и высоких температурах (от -20 до +50°C)

Конструкция	Клеевой слой	Акриловый
	Цвет	Бежевый
	Основа	Патентованный полимер
	Защитный слой	Красный полиэтилен, 0,110 мм
	Толщина ленты	0,475 мм
	Толщина клеевого слоя	0,130 мм

Список материалов, совместимость с которыми была протестирована институтом IFT Rosenheim	Анодированный алюминий
	Штукатурка HASIT 150
	Бетон C35
	Дерево лакированное
	Дерево
	ПВХ, белый, непластифицированный
	Мембраны:
	• Ampatex DB90 • Öko Natur vapour barrier (Isozell) • Folog Starvap D2 (PO) • Isover Vario KM (PA) • Siga Majpell (PE) • o D-Tack Tacolau (Alu Coating surface)

Типичные физические свойства **Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации**

Адгезия к стали	54 Н/100мм
Адгезия к ПЭ	42 Н/100 мм
Адгезия к ОСП	47 Н/100 мм
Адгезия к алюминию	62 Н/100мм
Изоляция проколов	Соответствует стандарту ASTM 1970
Водопроницаемость	3,1 м
Температура эксплуатации	От - 20°C до +60°C
Температура нанесения	От - 20°C до +50°C



8069E

Эластичная герметизирующая лента

2

Рекомендации по использованию	Для лучших результатов наносит ленту 8069 при температуре от -20 до +50°C на сухие поверхности без пыли, непрочно держащихся участков и пустот. НА бетон можно наносить ленту после не менее 7 дней сушки
Применения	Сращивание строительных мембран, приклейка маркирующих табличек к бетонным и кирпичным конструкциям
Хранение	Храните при нормальных условиях (20°C - 25°C) и 40%-60% относительной влажности
Срок хранения	Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Украина

Отдел промышленных клеев и лент

03680, Киев, ул. Амосова, 12

Бизнес-центр «Горизонт Парк»

Тел.: +8 (044) 490 57 77 (многоканальный)

Факс: +8 (044) 490 57 75

