



Aura Triumf 90

Акриловый лак для мебели

- ✓ Водоразбавимый глянцевый.
- ✓ Стойкий к царапинам.
- ✓ Прочная и эластичная пленка.
- ✓ Защита от загрязнения и влаги.



Описание

| | |
|---------------------------------|--|
| Свойства | <p>Акриловый лак для мебели.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Акриловый водоразбавимый лак. ✓ Без запаха. ✓ Быстро высыхает и набирает твердость. ✓ Образует глянцевую прозрачную, эластичную и прочную пленку. ✓ Не имеет остаточной липкости. ✓ Хорошо выдерживает механические и эксплуатационные нагрузки. ✓ Стойкий к царапинам и истиранию. Не изменяет цвет древесины. ✓ Защищает поверхность от влаги и бытовых загрязнений. ✓ Образует покрытие, устойчивое к мытью бытовыми средствами. ✓ Тонируется по системе Eskarocolor. <p>Внимание! Покрытие приобретает окончательную прочность через 2 недели после нанесения лака. При попадании на лакированную поверхность окрашивающих и жирных веществ, а также жидкостей, содержащих спирт, необходимо производить очистку поверхности сразу. Для очистки поверхности не использовать абразивные моющие средства, жесткие щетки и губки, а также растворители.</p> |
| Назначение | Для лакировки новой и ранее окрашенной деревянной мебели внутри помещений. Рекомендуется для лакировки потолков и стен, отделанных древесиной и других элементов интерьера. Хорошо подходит для творчества и дизайнерских решений «hand-made». Может применяться при интерьерных работах для отделки минеральных поверхностей. Лак не предназначен для парилок и полов. |
| Типы поверхностей для нанесения | Объекты: стулья, столы, этажерки, шкафы, полки и т.д. Защитная лакировка мореных и окрашенных поверхностей. Элементы интерьера: двери, оконные рамы, плинтусы и т.д. Минеральные поверхности в интерьере: бетонные, кирпичные, оштукатуренные, каменные и т.д. |
| Стандарты качества | КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ДСТУ ЕН 13300:2012. |

| | |
|--|---|
| | Декорирование и специальные свойства. Тип связующего: сополимерная акриловая смола. Глянцевый. Стойкость к мокрому истиранию: 1 класс. |
| Технические характеристики | |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, старых, отслаивающихся покрытий, обезжирена, сухая, прочная. Влажность древесины <18%. Новую древесину загрунтовать проникающей грунтовкой Biogrund Aqua или лаком Triumf, разбавленным на 15% водой, и после высыхания отшлифовать наждачной бумагой, пыль удалить. Ранее окрашенные краской (лаком), а также гладкие поверхности обработать наждачной бумагой до матовости, пыль удалить. Минеральные основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать проникающей грунтовкой TM AURA или TM Eskaro Aquastop. |
| Нанесение | Перемешать. Не разбавлять. Тонированный лак периодически перемешивать в процессе нанесения. Наносить в 2–3 слоя при температуре воздуха, основания, лака от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха <80%. Рекомендуется промежуточная межслойная шлифовка поверхности наждачной бумагой (зерно «320»). На древесину лак наносить вдоль волокон дерева от края до края поверхности. Цвет поверхности, покрытой тонированным лаком, и окончательный декоративный эффект (в том числе и разные оттенки на поверхности) зависят от: породы дерева и его впитывающей способности, подготовки и естественного цвета дерева, метода нанесения, количества нанесенных слоев. Нанесение лака при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре могут привести к дефектам покрытия. |
| Цвет | Белый, после высыхания бесцветный и прозрачный. |
| Колеровка | По системе Eskarocolor. |
| Расход | 8–14 м ² /л на один слой. Зависит от подготовки поверхности, вида, пористости и твердости древесины. |
| Время высыхания | 30 минут – от пыли. Через 3 часа можно наносить следующий слой (или шлифовать поверхность) при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65%. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. Окончательная твердость покрытия – через 2 недели. До этого поверхность не подвергать сильной нагрузке и интенсивной очистке, не ставить на нее прилипающие и горячие предметы. |
| Рабочие инструменты | Кисть, лаковый валик, распылитель. |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически. |
| Состав | Сополимерная акриловая дисперсия, воск, добавки, вода. |
| Дополнительная информация | |
| Морозостойкость | Не замораживать. |
| Гарантийный срок хранения | 2 года. |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Лак пожаро- и взрывобезопасен. |
| Утилизация | Остатки высохшего лака и полимерная тара подлежат утилизации как бытовой мусор. |
| Объем/масса | 0,75 л (0,76 кг) - 2,5 л (2,55 кг) |
| Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При | |

выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта.
Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua

Редакция Технического описания №01 от 28.09.2018.