

Код продукту: WLE05907	Комерційна назва: FO FI IDRO HS TX 5572 E INT 70 GLOSS
Опис: Однокомпонентний прозорий матовий багат шаровий лак на водній основі з високим вмістом сухого залишку для внутрішніх робіт.	

Властивості

Основна область застосування	Однокомпонентний багат шаровий лак на водній основі, рекомендований для меблів та елементів для інтер'єру в цілому.
Метод нанесення	Розпилення
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування

Кількість нанесення	130-150 г/м ²
Вертикальна стабільність	150 г/м ²
Каталізатор	-
Розчинник	Деіонізована вода 0-5%
Час життя суміші	Обмежений

Фізичні властивості

В'язкість	15000 +/- 3000 cps (rpm2) Brookfield SP3
Сухий залишок	33 +/- 3 %
Питома вага	1,050 +/- 0,020 кг/л
Блиск	70 +/- 3 G
Ph	-

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	1 год	Час сушіння	-
Шліфування	4 год		
Наступне покриття	2 год	Час охолодження	-
Штабелювання	24 год		

Рекомендації щодо нанесення

На дерев'яну основу нанеси методом розпилення WLE05907 - FO FI IDRO HS TX 5572 INT 70 GLOSS у кількості 130 - 150 г/м², розчинений до 5% з деіонізованою водою.
Після 4 год шліфувати шліфувальним папером P400 і нанести другий шар WLE05907 - FO FI IDRO HS TX 5572 INT 70 GLOSS GLOSS, як описано вище.

Альтернативні затверджувачі

Характеристика

--	--

Альтернативний розчинник

-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °C (не витримує холоду) та >35°C. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°C та відносна вологість <85%).
-------------------	---