

## THERMOBARP E 600 NEGRO CI042

<b>Тип продукта</b>	1
<b>Рекомендованное использование</b>	Антикалорийная обработка для областей, где требуется выдерживать температуру до 600 °C *
<b>Свойства</b>	Прост в применении Непосредственное применение по стали



### Характеристики поставки

	<b>Норматив</b>	<b>Заданный</b>
Цвет	UNE EN ISO 3668	Черный
Блеск (геометрия 60°)		Матовый (<10%)
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.12+/-0.05
Твердые вещества в весе (%)	UNE EN ISO 3251	42% ± 3
Твердые вещества в объеме (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	25% ± 3
Теоретическая производительность (м <sup>2</sup> /л)	UNE 48 282-94	8.5 м <sup>2</sup> /л. (слой 30 микрон)
Хранение в упаковке	UNE 48 083-92	9 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C

### Рекомендации по применению

Оборудование для нанесения	Аэрограф и пистолет безвоздушный
Насадка для пульверизации	Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации выбираются в зависимости от вида детали
Разбавитель для нанесения	Ссылка: .9310
Рекомендованная толщина слоя	20-30 микрон
Нанесение на	Сталь, чистая и/или обезжиренная

### Сушка / Полимеризация

Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.)	UNE 48301	На ощупь: 1-2 часов.
Принудительная сушка в печи	Выборочно	20-30 минут (140-160°C)
Сушка для физических испытаний		15 дней
Сушка для химических испытаний		15 дней

### Комментарии

Смотрите общие условия  
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Применять при хорошем вентилировании воздуха.  
Не хранить в открытой или начатой таре.  
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

При этой температуре цвет ухудшается, хотя пленка не теряет адгезии.\*

### Заметка

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта 28-09-2018. Этот документ отменяет все предыдущие

