

Cl/SfB	Yt3
CAW Z20	
Uniclass L673	

Опис

SP350 - це однокомпонентний еластичний клей на основі гібридних полімерів.

Колір

Білий.

Упаковка

Картриджі 310 мл (12 штук в коробці)

Технічна інформація

Характеристика	Метод випробування	Значення
Щільність	DIN 52451-A	~ 1.5
Консистенція	EN 27390 20	не провисає
Час утворення плівки		~ 20 хв. при 23°C/50% волог.
Твердіння		~ 4 мм/доба
Об'ємна усадка	DIN 52451	~ 3.4%
Модуль при подовженні 25%	DIN 53504 S2	~ 0.5 N/mm ²
Модуль при подовженні 100%	DIN 53504 S2	~ 1.2 N/mm ²
Міцність на розрив	DIN 53504 S2	~ 2.5 N/mm ²
Подовження при розриві	DIN 53504 S2	~ 400 %
Модуль при подовженні 100%	DIN EN ISO 8339 Метод А	~ 1.1 N/mm ²
Міцність на розрив	DIN EN ISO 8339 Метод А	~ 2.0 N/mm ²
Подовження при розриві	DIN EN ISO 8339 Метод А	~ 320%
Твердість по Шору А	DIN 53505	55
Температура застосування		+5°C до +40°C
Температура експлуатації		-40°C до + 90°C
Зберігання	Зберігати в сухому затіненому місці при температурі від +5°C до +25°C.	
Термін придатності	12 місяців при рекомендованому зберіганні в оригінальних закритих контейнерах.	

Необхідні інструменти

- Це матеріал з високою в'язкістю, тому рекомендується використовувати редукторний пістолет, такий як AA854 або AA874, і гострий ніж для різання сопла.

Захисні

засоби

Використовуйте в добре провітрюваних приміщеннях і переконайтеся, що всі рекомендовані засоби захисту носяться під час роботи та використання цього продукту. Для отримання повних рекомендацій зверніться до паспорта безпеки.

Підготовка

- Можна наносити на вологі основи.
- Для оптимальної адгезії поверхні мають бути чистими, сухими, міцними та вільними від забруднень.
- Завжди проводите тест для підтвердження сумісності перед використанням.
- Надати шорсткість непористим поверхням.
- Для таких матеріалів, як скло, алюміній, кераміка, лакована деревина, епоксидна смола та поліестер, ґрунтовка не потрібна.
- Щоб отримати інші матеріали, зверніться до служби технічної підтримки tremco illbruck.



SP350

Надміцний Клей



Використання / призначення

SP350 ідеально підходить для широкого діапазону внутрішніх і зовнішніх застосувань і може наноситися на вологі основи.

- Кріплення алюмінієвих і ПВХ наконечників і екструзій до бетонних і дерев'яних сходів.
- Килимові захвати для більшості підлог без використання анкерів чи цвяхів.
- Більшість типів облицювання стін, пряма обшивка стін, внутрішні стінові поверхні або дерев'яна дошка.

Ключові переваги

- Висока початкова фіксація та швидкий розвиток остаточного зчеплення
- Склад не містить розчинників, має дуже слабкий запах і хімічно нейтральний
- Миттєва фіксація може звести до мінімуму потребу в додаткових затискачах або інших механічних опорах
- Хороша стійкість до світла, погоди та старіння - підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування

Таблиця ґрунтовки

Цегла, бетон і камінь	
Цегла	AT140
Бетон	AT140
Розчин цементний	+
Камінь	
Штукатурка	
Метал	
Алюміній	+
Анодований алюміній	+ AT150
Алюмінієве порошкове покриття	тестувати в кожному випадку
Латунь	
Мідь	
Оцинкована сталь	+, AT150
Залізо	+, AT150
Нержавіюча сталь	
Скло	
Скло	+
Пластик	
ABS	AT150
Акрилове скло PMMA	-
Поліамід	AT150
Полікарбонат	-
Поліестер GRP	+
Поліпропілен	-
Полістирол	AT150
ПВХ жорсткий	AT150
ПВХ м'який лист/плівка	AT150
Санітарний акрил	-
Дерево	
Дерево	
Ґрунтоване дерево	
Дерево пофарбоване (акрилом)	
Вітражне дерево	
Плитка	
Глазурована плитка	+, AT140
Зворотній бік плитки	+, AT140
Неглазурована плитка	

+ хороша адгезія зазвичай можна очікувати без ґрунтовки.

Референтні номери (наприклад, AT111) вказують тип ґрунтовки illbruck, необхідної для покращення адгезії.

Там, де немає результату, зазначеного відповідно для основи зверніться до технічного відділу.

- не рекомендується на цій основі. Це загальне правило для таких поверхонь, як поліетилен, силікон, бутилкаучук, неопрен, EPDM, бітумні або смоляні поверхні, а також для натурального каменю.

Застосування

- Забезпечте хороший контакт між поверхнями з'єднання перед нанесенням клею. Нанесіть полоску клею на одну або обидві поверхні. Для більшої площі склеювання нанесіть паралельні полоси на відстань 100 мм, щоб після з'єднання деталей між штапиками залишався аерований зазор.
- Негайно з'єднайте дві поверхні. Достатня фіксація зазвичай розвивається через 10 хвилин.

Витрати

Ширина x Глибина (мм)	Погонних метрів на картридж 310 мл
5 x 5	12.4
8 x 6	6.4
10 x 8	3.8
15 x 10	2.0
20 x 12	1.2
25 x 15	0.8
30 x 15	0.6

Очищення

Негайно видаліть надлишки клею за допомогою AT200 High Strength Cleaner. Перед очищенням переконайтеся, що поверхня стійка до розчинників. Затверділий клей можна видалити тільки механічним способом.

Примітки

Оскільки склад матеріалів може відрізнятися у різних виробників, ми рекомендуємо в кожному конкретному випадку провести тест для підтвердження придатності. Не підходить для склеювання поліетилену, поліпропілену, Teflon або нейлону. Не рекомендується для листового ламінату. Не використовуйте як клей для структурного скла. Не підходить для використання для склеювання пластмас, чутливих до розтріскування під напругою. Не рекомендується тривалий вплив води. Контакт з поверхнями, що містять бітум або смолу, може призвести до зміни кольору. На природному камені можуть з'явитися плями. Якщо склеюються 2 непористі основи, то максимальна ширина не повинна перевищувати 15 мм. У разі склеювання з міддю або латунню, будь ласка, зверніться до технічної служби tremco illbruck щодо деталей ґрунтування.

Заходи охорони здоров'я та безпеки

Паспорт безпеки необхідно прочитати та зрозуміти перед використанням.

Technical Service

tremco illbruck has a team of experienced Technical Sales Representatives who provide assistance in the selection and specification of products. For more detailed information, service and advice, please call Customer Services on +44 1942 251400.

Guarantee / Warranty

tremco illbruck products are manufactured to rigid standards of quality. Any product which has been applied (a) in accordance with tremco

illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge.

No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Limited reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green
WN2 4HT Wigan
United Kingdom
T: +44 1942 251400
F: +44 1942 251410

info.uk@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.co.uk