

Высокоэффективная противогрибковая эмульсионная краска

Описание

Высокоэффективная противогрибковая эмульсионная краска для внутренних работ. Благодаря содержащимся в ней специальным фунгицидным ингредиентам ISOMAT BATH & KITCHEN радикально препятствует образованию плесени и бактерий и идеально подходит для помещений с высокой концентрацией влаги и паров, таких как кухни, ванные комнаты, подвалы и т.д. Отличается прекрасной укрывистостью и работоспособностью, а также превосходной стойкостью к старению и частому мытью. Обладает высокой адгезией к различным поверхностям, таким как штукатурка, бетон, кирпич, дерево, гипсокартонные плиты и т.д. Не содержит аммиака. Придает поверхности исключительный матовый вид. Краска сертифицирована как покрытие с антибактериальным действием в соответствии с требованиями стандарта ISO 22196.

Область применения

ISOMAT BATH & KITCHEN используется для нанесения во внутренних помещениях на новые или старые поверхности обычных строительных материалов, такие как бетон, штукатурка, гипсокартонные плиты и т.д.

Технические характеристики

Цвет:	белый и 256 цветов (из цветовой палитры ISOMAT COLOR SYSTEM)
Тип:	100% эмульсионная краска
Вязкость (Пауз):	14-16
Плотность:	1,43 кг/л
pH:	8-9 при +23°C
Укрывистость:	мин 97%

Белизна: мин 87%

Адгезия: 1,90 Н/мм²

Стойкость к мытью: >20.000 циклов

Антибактериальное действие: Отличное, R7>4,7
уничтожение микроорганизмов >99,9%

(Стандарт ISO 22196, испытание антибактериальной эффективности по отношению к кишечной палочке (Escherichia coli) и стафилококку (Staphylococcus aureus), требование R>2)

Время высыхания: 1 ч (отлип)

Следующий слой: через 3-4 часа

Мытье инструментов:

Водой. Сразу после окончания нанесения.

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть сухим, без следов жира, рыхлых мест, пыли и т.д.

- Треугольные и швы заделать акриловым герметиком ISOMASTIC-A.
- Бетонную поверхность выровнять полимерцементным раствором DUROCRET.
- Оштукатуренную стену ремонтировать растворами UNICRET или UNICRET-FAST.
- Для шпаклевания поверхностей использовать шпаклевку STUCCOCRET

Перед нанесением на поверхности, имеющие плесень, необходимо предварительно промыть их специальной противогрибковой моющей жидкостью ISOMAT CL-MOLD. Через 24 часа после нанесения данной жидкости удалить следы плесени, промыть поверхность чистой водой и дать ей полностью высохнуть.

Грунтовать поверхность 50% водным раствором акриловой микронизированной грунтовки PRIMER CLASSIC. PRIMER CLASSIC является идеальной для укрепления крошащихся и рыхлых поверхностей. Нанесение грунтовочного слоя не обязательно в случае, если поверхность прочная.

2. Нанесение

Перед нанесением содержимое канистры следует слегка перемешать и наносить на поверхность либо в концентрированном виде, либо в разбавленном 5-10% чистой воды.

ISOMAT BATH & KITCHEN наносится в два слоя валиком, кистью или оборудованием безвоздушного распыления. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Температура в процессе нанесения и высыхания краски должна быть от +10°C до +35°C.

Укрывистость

По предварительно прогрунтованной поверхности 1 л ISOMAT BATH & KITCHEN покрывает 12 м² поверхности.

Упаковка

ISOMAT BATH & KITCHEN поставляется в ведрах по 0,75, 3 и 10 литров.

Срок годности – Хранение

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE (Приложение II, Таблица А), максимально допустимое содержание VOC для продуктов подкатегории а, тип WB составляет 30 г/л (2010) для готовых к применению продуктов

Готовый к применению ISOMAT BATH & KITCHEN содержит <30 г/л VOC.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu