

## RTV 70A

### Технічна специфікація

RTV 70A - це двокомпонентний поліуретановий еластомер холодного затвердіння високої якості з твердістю 70 по Шору А.

Вироблено у ЄС.

### Переваги

- Оптимальні показники на розтягування та еластичність
- Затвердіння при кімнатній температурі (RTV-2)

### Сфера використання

- Виробництво різних еластичних форм для лиття бетону та полімерних матеріалів
- Виготовлення форм для лиття штучного каменю

### Хімічні і фізичні властивості

ПОКАЗНИК	ПОЛІОЛ (В)	ПРЕПОЛІМЕР (А)
Зовнішній вигляд при 20 °С	Прозоро-бурштинова рідина	Безкольорова рідина
Щільність при 20°С	1,01 гр/см <sup>3</sup>	1,04 гр/см <sup>3</sup>
В'язкість при 25°С	400 мПа/сек	7 000 мПа/сек

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Твердість по Шору після 24 годин	70 °А
Межа міцності на розрив	10,3 МПа
Коефіцієнт 100%	2,4 МПа
Кутова міцність на розрив	39 кН/м
Подовження на розрив	910%

### Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Співвідношення поліолу (В), по вазі	29
Співвідношення преполімеру (А), по вазі	100
Час життя (100 г при 20°С)	12 хв
Час затвердіння суміші при 20°С	24 години
Температура переробки	20 - 30 °С
Температура форми	20 - 25 °С
Повна полімеризація при 20°С	72 години

*Показники, подані в таблицях, можуть змінюватись в залежності від методу та умов переробки.*

## Підготовка до переробки

ПОКАЗНИК	ПОЛІОЛ (В)	ПРЕПОЛІМЕР (А)
Гомогенізація	+	+
Дегазація	+	+

## Поради для роботи з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Перевірте самі, чи підходить Вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Рекомендуємо очистити та протерти насухо поверхні, з якими система контактує
- Перед використанням форми повинні бути оброблені розділювачем на основі силікону або воску
- Розігрійте преполімер та поліол до рекомендованої температури переробки
- Ретельно перемішайте компоненти, використовуючи дві чисті тари
- По можливості видаліть повітря із суміші за допомогою вакуумування
- Проведіть заливку у попередньо підігріту форму (20-25 °C)
- Уникайте насичення вологою компонентів.

## Зберігання

RTV 70A поставляється у бочках по 25 і 7 кг. Термін зберігання матеріалу становить 6 місяців від дати виробництва за умови дотримання умов транспортування та зберігання. Матеріал зберігається в міцно закритій тарі при температурі від +15 до +25°C. Захищати від контакту з вологою.

## Сервіс

Наш відділ технічного застосування завжди до Ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому колишньому досвіді і не дають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.