

ООО Лакокрасочный завод «Аврора»
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Страйиндустрии 3

«MIKS» ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окрашивания чистых и ржавых металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (кровли, гаражи, ворота, ограды и др.), а также для окрашивания внутри помещений.

СВОЙСТВА

- 3 в 1:** - преобразователь ржавчины
- антакоррозионная грунтовка
- декоративная эмаль
- Возможность нанесения на прочную ржавчину до 100 мкм
- Не требует предварительного грунтования металла
- Содержит антакоррозионные пигменты

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Состав	Лак алкидный модифицированный, антакоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, растворитель
Цвет	В соответствии с заводскими образцами цвета или каталогом цветов RAL
Блеск	-
Плотность	1,25 г/см ³
Растворитель	Уайт-спирит
Упаковка	0,8 кг; 2,5 кг;
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты изготовления

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
Методы нанесения	Разбавление	Рабочая вязкость (20°C, В3-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (краско-распылитель)	Давление, МПа (кгс/см ²)
Валик, кисть	не более 10 %	30-40	-	-
Пневматическое распыление	не более 10 %	28-30	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Условия нанесения	Температура воздуха от 15 °C до 30 °C, относительная влажность воздуха не более 80 %			
Время высыхания	При температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха не более 65 % - до 20 час. Со снижением температуры и повышением влажности воздуха время высыхания увеличивается			
Расход	Теоретический расход при нанесении в 1 слой: (9-12) м ² /л; (7-10) м ² /кг; Практический расход зависит от цвета, способа нанесения, вида и состояния окрашиваемой поверхности			
Очистка инструментов	Уайт-спирит			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые поверхности: Окрашиваемую поверхность очистить от хрупкой ржавчины, прошлифовать, удалить пыль, грязь, другие загрязнения и обезжирить. Разрешается нанесение на прочную ржавчину толщиной слоя до 100 мкм.

Ремонт старых покрытий: Удалить хрупкую ржавчину, частицы старого отслаивающегося покрытия, прошлифовать, удалить пыль, грязь, другие загрязнения и обезжирить. Разрешается нанесение на прочную ржавчину толщиной слоя до 100 мкм.

СИСТЕМЫ ЛКП

Основа (тип поверхности)		Подготовка поверхности	Пропитка/ грунтовка	Отделочное покрытие
Новые поверх- ности	Металл	Снаружи	Удаление хрупкой ржавчины, шли- фование, удаление пыли, грязи, обезжиривание.	-
		Внутри помеще- ний		-
Старые покры- тия	Металл	Снаружи	Удаление хрупкой ржавчины, частиц старого отслаива- ющегося покры- тия, шлифование, обезжиривание	-
		Внутри помеще- ний		-

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

- Перед применением грунт-эмаль 3 в 1 тщательно перемешать и разбавить до рабочей вязкости.
- Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей. **Беречь от огня!**
- При проведении окрасочных работ, а также по их окончанию, необходимо тщательно проветривать помещение. Использовать средства индивидуальной защиты.

Код УКТВЭД – 3208.