



# КНАУФ Ротбанд Финиш

## Готовая полимерная белая шпаклевка

### Свойства

КНАУФ Ротбанд Финиш является готовой полимерной шпаклевкой, содержащей мраморную муку. Используется для выравнивания и шпаклевания поверхности перед покраской, а также для создания декоративного слоя. Продукт предназначен для ручного и механизированного нанесения с помощью соответствующих аппаратов и инструментов. Особенно подходит для окончательного выравнивания и подготовки поверхности перед покраской. В сочетании с возможностью механизированного нанесения, является идеальным дополнением отделочного этапа штукатурных работ с использованием гипсовых или цементно-известковых штукатурок. Масса является пластичной, простой в обращении, после высыхания легко шлифуется. После полного высыхания шпаклевки, поверхность можно окрашивать любыми видами краски.

#### Преимущества:

- после высыхания образует белоснежную поверхность,
- простота нанесения и шлифования,
- длительное время обработки и легкое распределение по поверхности,
- хорошая адгезия и устойчивость к растрескиванию,
- эластичность,
- материал усилен полимерными микроволокнами
- идеальна для создания разнообразных фактур.

### Рекомендации по применению

#### Область применения

Для создания идеально гладких и ровных поверхностей шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд Финиш может наноситься слоем, толщиной до 3 мм. Смесь предназначена для внутренних работ. Шпаклевка КНАУФ Ротбанд Финиш может быть использована:

- для финишной (в качестве второго и третьего слоя) обработки швов гипсокартонных плит, зашпаклеванных КНАУФ Унифлотт или КНАУФ Фугенфюллер, а также для тонкослойного поверхностного шпаклевания гипсокартонных плит;
- для тонкослойного поверхностного шпаклевания старых штукатурных основ (гипсовых, известковых, цементно-известковых) и бетонных поверхностей;
- тонкослойного шпаклевания окрашенных поверхностей;

#### Подготовка основы

Основа должна быть сухой, прочной, ровной и чистой. Гипсокартонные плиты должны быть надежно закреплены на каркасе, быть сухими и очищенными от пыли. Значительные неровности или повреждения следует зашпаклевать КНАУФ Унифлотт.

- гипсокартонные плиты обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд или КНАУФ Rotband Haftgrund;
- плотные малярные покрытия с высокой адгезией отшлифовать наждачной бумагой, очистить от пыли и обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд или КНАУФ Rotband Haftgrund;
- гипсовые основы (с влажностью < 1%) – отшлифовать, очистить от пыли и обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд или КНАУФ Rotband Haftgrund;
- бетон (выдержка более 28 дней, влажность ≤ 4%) обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд или КНАУФ Rotband Haftgrund, разбавив водой в пропорции 1:2.

## Рекомендации по применению

### Выполнение работ

КНАУФ Ротбанд Финиш перед использованием тщательно перемешать до равномерной консистенции. При механизированном нанесении, в случае необходимости, разбавить небольшим количеством воды. Использовать только чистые инструменты и емкости.

### Нанесение шпаклевки

КНАУФ Ротбанд Финиш можно наносить с помощью агрегата, предназначенного для нанесения дисперсионных красок и шпаклевочных масс, например, PFT SAMBA. Для ручного нанесения использовать инструменты из нержавеющей стали. Заполнение стыков плит КНАУФ с кромкой типа АК: заполните шов КНАУФ Унифлотт или КНАУФ Фугенфюллер и уложите армирующую бумажную или стекловолоконную ленту. Перед нанесением следующего слоя шпаклевки предыдущий должен высохнуть. При толстослойном шпаклевании, чтобы получить идеально гладкую поверхность, следует наносить несколько слоев. Любые неровности, возникающие при применении шпаклевки, после высыхания следует отшлифовать при помощи наждачной бумаги 150 или мельче.

### Дополнительные указания

- Не использовать КНАУФ Ротбанд Финиш при температуре ниже +5°C и выше +25°C. Шпаклевание КНАУФ Ротбанд Финиш проводить при условии отсутствия значительных изменений длины плит вследствие изменений влажности или температуры.
- Инструменты после использования КНАУФ Ротбанд Финиш следует немедленно промыть водой.
- КНАУФ Ротбанд Финиш не следует смешивать с другими материалами.
- Сухие поверхности выравнивать при помощи наждачной бумаги или шлифовальной сетки, очистить от пыли, загрунтовать и покрасить.

### Примечания

Работы следует выполнять в сухих погодных условиях, при температуре воздуха и рабочей поверхности от +8°C до +25°C. Технические данные приведены для температурного режима +23°C и относительной влажности воздуха 50%. При других условиях следует учитывать ускоренный или замедленный процесс затвердевания материала. Материал не горюч. К опасным материалам не относится. Помещение следует тщательно проветрить после применения материала – до полного устранения запаха. Изделие следует хранить в недоступном для детей месте.

## Технические параметры

Температура применения от +5°C до +25°C

### Расход материала

- поверхностное шпаклевание ок. 1,3-1,5 кг/м<sup>2</sup>/мм

### Хранение

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления при хранении на паллетах, в сухом помещении и заводских неповрежденных упаковках. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и от промерзания!

### Упаковка

Ведро 28 кг Паллета 24 шт.  
Ведро 18 кг Паллета 30 шт.  
Ведро 8 кг Паллета 60 шт.  
Ведро 3 кг Паллета 96 шт.

### Рекомендации

Данный технический лист определяет пределы применения материала и рекомендуемый способ выполнения работ, что не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. Кроме указанных рекомендаций, отделочные работы следует выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности труда. Производитель гарантирует качество изделия, что не влияет на условия и способ его применения. В отдельных случаях рекомендуется провести предварительные испытания на обрабатываемой поверхности.

## Техническая поддержка: 0-800-50-45-54

Звонки по Украине со стационарных телефонов бесплатные, звонки с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов.

ДП „Кнауф Маркетинг Баупродукты“,

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел.: +380 44 277 99 24, 277 99 00

Факс: +380 44 277 99 01

www.knauf.ua

info@knauf.ua

▶ Донецк +380 62 332 59 86

▶ Одесса +380 48 738 54 27

▶ Львов +380 67 342 71 69

▶ Ивано-Франковск +380 342 50 26 08

▶ Крым +380 67 409 97 14

▶ Днепропетровск +380 67 502 17 07

▶ Харьков +380 67 243 40 50

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.