



CE 78 RAPIDE

ШПАКЛІВКА ШВИДКОГО ВИСИХАННЯ CE 78 ШПАКЛІВКА ДЛЯ ШВІВ МІЖ ЛИСТАМИ ГІПСОКАРТОНУ ЧАС ТУЖАВІННЯ: 4 ГОДИНИ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.

СУХА ШПАКЛІВКА ШВИДКОГО ВИСИХАННЯ CE 78 спеціально розроблена для обробки швів між листами гіпсокартону на стоншених краях разом з армуючою стрічкою.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Суша шпаклівка на основі гіпсу, карбонату кальцію, смоли та різних присадок. Отримана шпаклювальна маса має білий колір.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРОДУКТ.

Усі типи гіпсокартону з ізолюючими матеріалами (скловатою, кам'яною ватою, або без них).

ПОКРИТТЯ.

- Підготовчі покриття для ґрунтовки для гіпсокартону.
- Вирівнювальна шпаклівка.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ.

- DTU 25.41 і DTU 25.42. NF EN 13963.
- Маркування CE.
- Сертифікат QB N° 311-16-732.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Час тужавіння: 4 години.
- Адгезія стрічки: > 1000 г.
- Утворення щілин: відсутні на глибині до 5 мм.
- Щільність: 0,9.
- Реакція на вогонь: A1.

Ці характеристики підтверджено технічним описом.

УПАКОВКА.

Пакети 5 та 25 кг на піддоні, обгорнутому плівкою.

ЗБЕРІГАННЯ.

9 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці у віддаленому від вологи місці.



ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Температура при нанесенні та під час зберігання має бути в діапазоні від 5–30 °С. Не наносити на зледенілі поверхні. Не використовувати шпаклювальну масу, що почала твердіти.

Не рекомендовано й не передбачено технічними умовами використання цієї шпаклівки разом із сітчастою самоклеючою стрічкою: паперова стрічка, занурена у шпаклівку, забезпечує краще механічне кріплення ніж самоклеюча стрічка, яку наклеєно безпосередньо на лист та на яку шпаклівку нанесено лише зверху.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.

Листи гіпсокартону закріплюються згідно зі стандартами DTU 25.41 та DTU 25.42. Розрізи листів має бути скошено й очищено від пилу.

ЗАМІШУВАННЯ.

Від 10 до 11 літрів води на пакет 25 кг (1 об'єм води на 2,5 об'єми порошку).

НАНЕСЕННЯ.

Перед обробкою безпосередньо стиків необхідно заповнити проміжки між панелями, якщо вони випадково з'явилися, та зашпарувати різні дефекти (відколи, пошкодження зовнішньої поверхні та ін.).

Шпаклювальну масу слід наносити вручну, «змащуючи» стоншені ділянки за допомогою шпателя 10–15 см, після чого слід накласти стрічку (шліфуваним боком на шпаклівку).

Потім виконайте один прохід фінішною шпаклівкою, дайте висохнути й нанесіть остаточний шар, щоб замаскувати стрічку.

Замаскуйте також головки гвинтів.

Наклейте стрічку за допомогою штукатурного маяка на стелі, стежачи за тим, щоб на бетоні були відсутні будь-які сліди мастила для розпалубки.

У випадку вертикальних опуклих кутів використовуйте армовану стрічку (армованим боком до комплексу) або металічний кутовий профіль. Нанесення на мікропрофіль.

ВИКОРИСТОВУВАНА СТРІЧКА.

Армовані стрічки SEMIN.

СПОЖИВАННЯ.

Приблизно 350 г/м² на лист.

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторне нанесення можна виконувати через чотири години після нанесення першого шару.

ШПАКЛЮВАЛЬНА ҐРУНТОВКА ШВИДКОГО ВИСИХАННЯ ДЛЯ ШВІВ

Продукти, призначені для обробки стиків листів гіпсокартону.

Завдяки запропонованому різноманіттю часу тужавіння можна знайти продукт, що ідеально підходить для робочої поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- Ідеально для використання в холодну й вологу погоду.
- Дуже гарна обробка швів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб уникнути утворення «ворсу», не шліфуйте листи гіпсокартону перед нанесенням підготовчого покриття для ґрунтовки.

СЕРТИФІКАТ QB № 311-16-732.



ХОЛОДНА Й
ВОЛОГА ПОГОДА

