

Краска для бамперов MOTIP

Артикул: см. информацию для заказа

Техническая информация



Отремонтируйте и украсьте бампер вашего автомобиля краской для бамперов MOTIP. Bumper Paint имеет превосходную укрывистость и адгезию для ремонта и украшения пластиковых бамперов, сохраняя первоначальную структуру бампера. Bumper Paint обеспечивает стойкий цвет и стойкий блеск. Бамперная краска устойчива к царапинам и ударам, а также устойчива к химическим веществам и погодным условиям.

Качество и свойства

- Отличное покрытие
- Стойкий цвет и стойкий блеск Сохраняет
- первоначальную структуру бампера Устойчив к
- химическим веществам и атмосферным воздействиям
- Отличная адгезия

Физические и химические данные

- Основа: Алкидная смола
- Название цвета:
 - ◊ черный
 - ◊ средний серый
 - ◊ темно-серый
 - ◊ антрацит
 - ◊ белый
- Запах: характерный
- Степень блеска: матовая, 10 ±2 GU
- Эффективность: 400 мл – 2 бампера м²
- Высыхание на отлип: 60 мин.
- От пыли: 20–30 мин. Полное
- высыхание: 24 ч. Нанесение
- следующего слоя: 24 ч.
- Поверхности: Пластиковые бамперы
- Минимальная рабочая температура: 10 °C
- Максимальная рабочая температура: 25 °C
- Давление пара: 4000/20 бар
- Термостойкость: – 110 °C Стабильность
- при хранении: 10 лет
- Объем: 400 мл

Как использовать

- Перед применением внимательно прочтите инструкцию на упаковке и действуйте соответственно.
- Предварительная обработка: Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Лечение: Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Оптимальная температура обработки от 10 до 25°C. Перед использованием встряхните аэрозоль в течение 2 минут и распылите образец. Расстояние до обрабатываемой поверхности примерно от 25 до 30 сантиметров.
- Нанесите спрей для бампера в несколько тонких слоев, пока не будет достигнут желаемый результат. Перед нанесением следующего слоя снова встряхните аэрозоль.
- После использования очистите клапан (переверните аэрозоль вверх дном и нажмите на носик примерно на 5 секунд).
- Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенного лака.