



TIEFGRUND

**ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНА
ОСНОВА ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ,
ГІПСУ, ЛИСТІВ СУХОЇ
ШТУКАТУРКИ У ПРИМІЩЕННЯХ**

Багатофункціональна основа для нанесення перед пофарбуванням або оббивкою. Завдяки використанню цього засобу згодом можна зняти оббивку та покриття зі стін, не пошкоджуючи поверхню.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Наноситься за один прохід валиком, щіткою або пістолетом.

Перш ніж розпочати обробку, дочекайтеся повного висихання основи.

СПОЖИВАННЯ

- На поглинальних поверхнях: приблизно 250 г/м².
- На непоглинальних поверхнях: приблизно 150 г/м².

ПОВЕРХНІ

Гіпсокартон, гіпс, штукатурка, що утворює пил, панелі сухої штукатурки, стара фарба, вапно. Знімні поверхні необхідно зняти та очистити.

УВАГА

Робоча температура під час нанесення й висихання має бути нижче 5 °C.

ЗБЕРІГАННЯ

6 місяців у закритому баці.

Захищати від впливу морозу та спеки.

УПАКОВКА

Бак.

- 100 x 5 кг.
- 60 x 15 кг.
- На піддонах одноразового використання під усадною плівкою.



TIEFGRUND LF

**ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ LF ОСНОВА
БЕЗ РОЗЧИННИКІВ ДЛЯ СТІН І
ПІДЛОГ У ПРИМІЩЕННЯХ І НА
ВУЛИЦІ**

ОПИС

Ґрунтовка глибокого проникнення LF — це основа без розчинників для стін і підлог у приміщеннях і на вулиці, що дозволяє:

- зменшити пористість основи;
- укріпити розсипчасті шари;
- утворити загальну плівку на гіпсових і ангідридових поверхнях;
- покращити адгезію використаних продуктів (клеїв, вирівнювального шару та ін.);
- полегшити видалення оббивки стін у майбутньому.

ВИКОРИСТАННЯ

Наносити валиком, щіткою або пульверизатором. Можна розводити водою.

ПОВЕРХНІ ТА РОЗВЕДЕННЯ

Без розведення наносити на гіпсокартон, панелі сухої штукатурки, гіпс, ангідридові поверхні. Розчин у співвідношенні 2 об'єми основи на 1 об'єм води: вапняно-сілікатна цегла, глина, цементний шар, обмазка на основі вапна й цементу. Якщо поверхня дуже пориста, рекомендовано нанести другий шар у концентрації 1 до 1.

СПОЖИВАННЯ

Без розведення: 100–150 г/м². Розведення у співвідношенні 2 до 1 на пористій поверхні: 100–200 г/м².

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фарбування (колір) = прозора Товщина = 1.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Нанесення двох послідовних шарів: через 30 хв. Подальші зміни: через 1–3 год. Час висихання залежить від кліматичних умов (температури, вологості) та пористості поверхонь.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Поверхні мають бути сухими, та на них не повинно бути залишків опалубки. Видаліть залишки гіпсу, старої фарби та фарби, що погано прилягає, а також клею. Перед використанням струсити. Не наносити при температурі нижче 5 °C та вище 30 °C. Під час нанесення рівень вологості має бути нижче 65 %.

УПАКОВКА Бак 5 та 15 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

9 місяців у повністю закритій оригінальній упаковці. Захищати від впливу морозу та сильної спеки.

