



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 303

777 СМЕШИВАТЬ В РАЗБАВИТЕЛЕ

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Специальный разбавитель/разбавитель для смешивания всех бесцветных финишных покрытий и двухкомпонентных красок.

Гладкое приложение

Очень хорошее поглощение избыточного распыления бесцветный

ПОВЕРХНОСТЬ

Прозрачные покрытия (UHS/HS) и 2K верхние покрытия

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ



Тщательно отполируйте смесь в областях (где это применимо) с помощью состава 808 CUT & POLISH и хорошо сотрите остатки полироли.



Отшлифуйте участок наждачной бумагой P1500-P3000.



Очистите основание, используя мягкую ткань и 770 ANTISIL NORMAL / 771 ANTISIL FAST DEGREASER.

Убедитесь, что поверхность сначала вытерта насухо, а затем высушена на воздухе.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:



Окрасьте отремонтированный участок в соответствии с TDS используемого финишного покрытия.



Дайте время выдержки, как указано в TDS используемого верхнего покрытия.



Смешайте 1:1 по объему 777 BLEND IN THINNER и продукт RFU.



Опустите приложение давления распылителя

Начните нанесение 2-3 слоя распыления от окрашенной области к отшлифованной области перехода



Разрешить время выключения вспышки



Используйте только растворитель 777 BLEND IN THINNER. Тонкие слои тумана от окрашенной области к отшлифованной участку.



Следите за сушкой направления в соответствии с TDS используемого финишного покрытия



Дополнительно: когда деталь остынет, ее можно отшлифовать и отполировать.

ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ
> 40°C / 104°F

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
0,918 г/см³

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите после окончательного использования разбавителем/разбавителем 740 ACRYL NORMAL.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Дайте комбинированным покрасочным камерам дополнительное время для достижения желаемой температуры.
- После подготовки поверхности для окрашивания убедитесь, что на ней нет грязи, воска, масла и т. д.
- Температура нанесения от +5°C до +35°C (40°F - 95°F)

ХРАНЕНИЕ СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения 18 месяцев в неиспользованной оригинальной упаковке в прохладном месте (+5°C - +25°C) (41°F - 77°F).



Всегда надевайте защитные оборудование



Следите за приложением упомянутые инструкции в этом ТДС

Только для профессионального использования. Информация, отображаемая на этом листе, была тщательно отобрана в ходе серии лабораторных исследований. Он основан на наших лучших знаниях на момент выпуска. Данные даны только в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Пользователь может проверить наличие новых обновлений или дополнительную информацию, если это необходимо для его предполагаемой цели. Интеллектуальная собственность этого продукта, торговые марки и авторские права защищены. Все права защищены. Необходимо внимательно прочитать соответствующий Паспорт безопасности материала и предупреждения на этикетке. Мы можем изменить и / или прекратить использование всей или части этой информации в любое время по нашему собственному усмотрению без какого-либо уведомления и не берем на себя ответственности за обновление информации.